



SILIKON SANITARNY BEZBARWNY



Właściwości: Doskonałe, szybkoutwardzalne, jednoskładnikowe spoiwo silikonowe. Wytrzymuje duże różnice temperatur. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV. Wytrzymuje negatywne działanie wody chlorowanej i gorącej, emulsji i proszków czyszczących glazurę i armaturę sanitarną, olejów, kwasów oraz smarów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do glazury ściennej i podłogowej, do szkła i ceramiki, metalu oraz wyrobów z PCW. Charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć. **Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do uszczelniania wanień, umywalk, brodzików, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i kuchennych, do spoinowania płytek ceramicznych, szczególnie w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgoć. Zalecany do uszczelniania płytek ceramicznych, gresowych i klinkerowych, ceramiki sanitarnej, impregnowanego drewna, powierzchni ze szkła, porcelany, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych. **Sposób użycia** 1. Podłoże powinno być suche, czyste i dokładnie oczyszczone z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej. 2. Pracę prowadzić w temp. od +5 °C do +40 °C (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów). 3. Silikon wyjąć z tuby równomiernie, wprowadzając go w szczelinę z niewielkim nadciśnieniem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. Powierzchnię silikonu w ciągu około 10 - 15 minut, należy wyprofilować i ostatecznie wygładzić za pomocą szpachelki lub innego narzędzia zmoczonego w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. 4. Zabrudzone narzędzia czyścić. Benzyną łagodną modyfikowaną DRAGON. Zasznięty silikon można usunąć jedynie mechanicznie. 5. Po zakończeniu prac tubę szczelnie zakreślić. **Uwagi:** Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 °C do +30 °C. Chronić przed dziećmi. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wentylować aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Uszczelniaacz nie może być stosowany do akwariów, przyklejania lustro do powierzchni bitumicznych oraz uszczelniania połączeń z teflonem, politylenem, polipropylenem. Nie stosować do betonu, marmuru oraz ołowiu, cynku i miedzi. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. Dane techniczne: Czas tworzenia naszkórki: 10-15 minut. Czas pełnego utwardzenia: od 1 do 5 dni - 2 mm/24 h w zależności od grubości spoiny. Wydajność: przy spoinie 4x4 mm - 18 mb/300 ml w zależności od wielkości spoiny.

Posiada Atest PZH.
Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.

CE 1301	
DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Powstańców Listopadowego 14 30-298 Kraków	
15 010-CW-2015/SS EN 15651-3:2012 SS	
Kity do pomieszczeń sanitarnych S (klasa S1) Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: szkło (bez gruntowania) aluminium (bez gruntowania)	
Zasadnicze charakterystyki: Razemka na ogień Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska Odporność na zapylenie Utrata objętości Wytrzymałość na rozciąganie po zanurzeniu w wodzie Wzrost mikrobiologiczny Trwałość	
Klasa E Patrz Karta charakterystyki ≤ 3 mm ≤ 30 % ≥ 25 % 1 Spełnia	

Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstańców Listopadowego 14, 30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; e-mail: info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



OPIS PROJEKTU:

kod etykiety: DSS100BE/TD/01/MP	lakier UV: ☒ całość ☐ wybiórczo ☐ brak	kolory zdefiniowane: CMYK P 8201
data utworzenia: 02-12-2015	technika nadruku: ☒ flexo ☐ offset ☐ sitodruk ☐ inna ☐ IML	nawinięcie na roli:
format: ES_109x144_5_UV		3
uwagi:		