

FARBA AKRYLOWA

FA

ZASTOSOWANIE Farba Akrylowa FA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków. Może być także wykorzystana do zastosowań wewnętrznych. Farbę można stosować powierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, tapety.

WŁAŚCIWOŚCI Farba Akrylowa FA jest gotową do użycia farbą, wyprodukowaną na bazie żywicy akrylowej. Charakteryzuje się łatwością nakładania, krótkim czasem schnięcia, wysoką odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Farba odporna jest na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne, temperatura, woda. Zastosowane wypełniacze powodują zwiększoną odporność powłoki. Farba jest ekologiczna i nietoksyczna. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu i brudu oraz tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe i chłonne należy zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ FRANS GRUNT FG-1 lub głęboko penetrującym preparatem ROYAL GRUNT Premium, unikając zesklenia podłoża. Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). W zależności od chłonności podłoża i jego struktury oraz warunków "wysychania" powłoki (temperatura, wilgotność) efekt może odbiegać od wymalowania wykonanego wcześniej w innych warunkach. Prowadząc prace należy pamiętać, że elewacje malujemy z tej samej partii farby i kończymy prace na naturalnych krawędziach: brzeg budynku, łączenie ścian, załamania powierzchni, w celu uniknięcia przebarwień.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać stosując wolnoobrotowe mieszadło. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby drugą warstwę nałożyć po 2 godzinach. Farba Akrylowa FA może być наносzona wszystkimi metodami malarskimi (pędzel, wałek, natrysk). Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

PRZECHEWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami. Termin przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania produktu należy stosować odpowiednie środki ochronne. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

UWAGA W przypadku malowania ścian na dużych powierzchniach elewacji zaleca się stosowanie barw o współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) nie mniejszym niż 20%. Wartości tego współczynnika podane są we wzorniku fabrycznym Franspol. Stosowanie bardzo ciemnych kolorów powoduje przyspieszone starzenie powłoki ze względu na intensywne nagrzewanie oraz duże naprężenia termiczne. Badania parametrów zostały przeprowadzone dla farby białej.



BIO GUARD
OCHRONA PRZED
✓ grzybami
✓ glonami

DANE TECHNICZNE Temp. stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +10°C do +25°C. Kolorystyka: bogata paleta barw według wzornika tynków i farb Franspol. Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m² przy dwóch warstwach na nawierzchni gładkiej; ok. 0,33 l/m² przy dwóch warstwach na tynkach strukturalnych. Czas schnięcia: min. 2 godziny. Pełne właściwości farba uzyskuje po 28 dniach od nałożenia warstwy finalnej.

Produkt posiada atest PZH



Opakowania: 15 l

www.franspol.com.pl