





ADAGIO Alpha⁺ *Sufit mineralny*



- ADAGIO Alpha⁺ oferuje gładką, jednolitą i wytrzymałą powierzchnię o niezrównanej odporności na zarysowania i najjaśniejszej dostępnej bieli. Płyta zapewnia również równowagę między pochłanianiem, a izolacyjnością dźwięku, a także wysoki współczynnik odbicia światła.
- Doskonałe pochłanianie dźwięku: $a_w = 1,00$.
- Wysokie odbicie światła: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold, Certyfikat C2C „Od kotłowni z powrotem do kotłowni”, poziom Brązowy.
- Produkt idealny do biur wieloprzestrzennych typu open-space, call-center, bibliotek lub kawiarni.

Build on us.



Cechy produktu		Szczegółowe informacje							
Typ krawędzi		Board 	Tegular 24/90 				Tegular 15/90 		
Grubość płyty (mm)		20	20				20		
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600				600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600		
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny – System C					Widoczny, demontowalny – System C Widoczny – system Bandraster, demontowalny – System I.3 Widoczny – system korytarzowy, demontowalny – System F.3		
Ciężar		3.4 kg / m²							
Kolor		 Biały							
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354		α _w = 1.00 zgodnie z EN ISO 11654 – Klasa A					
		Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	
		α _p	0.55	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00	
		NRC = 0.95 zgodnie z ASTM C 423							
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 25 dB zgodnie z EN ISO 717-1		CAC = 26 dB zgodnie z ASTM E 413-10					
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 R _w = 12 dB zgodnie z EN ISO 717-1							
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1							
Odbicie światła		88%							
Przewodność cieplna		λ = 0.040 W/mk zgodnie z EN 12667							
Przenikanie powietrza		PM3 (≤ 100 m³/hm²) zgodnie z DIN 18177							
Odporność na wilgoć		95% RH							
Właściwości Clean room		ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1							
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG					
Konserwacja i użytkowanie									
Odnawialność zasobów		 59.6% (2024)	 EC 1272/2008 Annex Q	 MATERIALS EMISSION CLASS BUILDING MATERIALS	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132		