



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

MASA SZPACHLOWA NAPRAWCZA ELASTYCZNA

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości, wolnowiążąca, gotowa do użycia akrylowa masa szpachlowa. Daje białe, gładkie powierzchnie o podwyższonej wytrzymałości na pękanie. Bardzo łatwa w obróbce po wyschnięciu. Włókna strukturalne ułatwiają oddychanie ścian.



KORZYŚCI

- Elastyczna
- Zapewnia oddychanie ścian.
- Z włóknem wzmacniającym
- Do dużych ubytków
- Super mocna



Biała

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. Służy do wypełniania nierówności, rys, spękań, szczelin i braków w podłożu oraz wygładzania nierówności w powierzchniach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, itp. Idealna przy szpachlowaniu połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz jako podkład pod farby emulsyjne, akrylowe, silikonowe i ftalowe. Zalecana do wykonywania tynku na gładko.



Do stosowania
wewnątrz
pomieszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

- Krok 1: Szpachlowaną powierzchnię oczyścić, odpylić i odtłuścić.
Krok 2: W przypadku powierzchni o wysokiej chłonności (np. gips) powierzchnię zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM DRAGON.

NAKŁADANIE:

----- Opakowanie: Tuba z tworzywa -----

- Krok 1: Wymieszaj zawartość ugniatając tubę przez 1-2 minuty.
Krok 2: Wyciśnij z tubki odpowiednią ilość masy, wypełnij ubytek, wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.
Krok 3: Kolejną warstwę nakładaj po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Krok 4: Po całkowitym wyschnięciu – ok. 6 godzin, powierzchnię szpachlowaną możesz szlifować i malować.

----- Opakowanie: Wiadro z tworzywa -----

- Krok 1: Zawartość opakowania dobrze wymieszaj.
Krok 2: Nałóż odpowiednią ilość masy aby wypełnić ubytek, a następnie wygładź szpachelką w czasie do 5 minut od nałożenia masy, przed utworzeniem się naskórka.
Krok 3: Następną warstwę nakładaj po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Krok 4: Po całkowitym wyschnięciu – około 6 godzin, powierzchnię szpachlowaną możesz szlifować i malować.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy 8 mm.
2. Maksymalna głębokość szpachlowania wynosi 12 mm.
3. W przypadku wypełniania większych szczelin nałóż dwie warstwy.
4. Prace prowadź w temperaturze (10÷30)°C.
5. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza.
6. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść ciepłą wodą.
7. Nie należy stosować masy szpachlowej w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.
8. Przy stosowaniu na zewnątrz, powierzchnię szpachli po wyschnięciu pomaluj farbą do zastosowań zewnętrznych.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Zapoznaj się z zastosowaniem produktu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Chronić przed mrozem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C. Nie zużyta, szczelnie zamknięta w oryginalnym opakowaniu zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Biały do kremowego
Zapach	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość	1,77 ± 0,08 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	wodny na bazie dyspersji akrylowej
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Całkowity czas schnięcia powłoki	6 h
Konsystencja	wysokolepka pasta
Wydajność	0,5-0,7 m ² /L przy grubości warstwy 1 mm
Maksymalna grubość warstwy	8 mm
Maksymalna głębokość szpachlowania	12 mm
Możliwość stosowania	do wewnątrz



0,5–0,7 m²/kg przy grubości warstwy 1 mm.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DMSNE01_	5903649009142	PL	1.5 kg	tworzywo wiadro	4	24
DMSNE05	5903649009159	PL	5 kg	tworzywo wiadro	1	24
DMSNE160/TD	5903649048264	PL	160 g	tworzywo tuba z kaniulą	15	24
DMSNE330/TD	5903649048288	PL	330 g	tworzywo tuba standard	6	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA



NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Niemniej **karta charakterystyki została przygotowana** dla tego produktu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-01-16

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.