

FARBA SILIKONOWA

FS

ZASTOSOWANIE Farba Silikonowa FS służy do wykonywania dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyjnej powłoki malarskiej na elewacjach obiektów, w tym reprezentacyjnych. Tworzy barwną, matową powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności i hydrofobowości, zapewniającej dużą trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń stropów i ścian systemem RENOX GARAGE z zastosowaniem płyt lamelowych z wełny mineralnej (MW). Jest też elementem systemu ociepleń RENOX ST z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS), który przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków. Ściany mogą być wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być stosowany na ścianach pionowych zarówno nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. System RENOX ST może być stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych, jeżeli istniejące ocieplenie wymaga renowacji lub ściana wymaga zwiększenia izolacyjności termicznej. Nadaje się do nakładania na takie podłoża jak: wszystkie tradycyjne tynki mineralne, stare i nowe cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe, betony, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych. Nie należy jej nakładać na tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane, powłoki z farb wapiennych, klejowych, elastycznych farb dyspersyjnych i powierzchnie pokryte olejem.

WŁAŚCIWOŚCI Farba Silikonowa FS jest gotową do użycia farbą produkowaną na bazie emulsji żywicy silikonowej. Zapobiega uszkodzeniom związanym z czynnikami atmosferycznymi. Charakteryzuje się dużą odpornością na promieniowanie UV, na ścieranie i działanie temperatury. Farba Silikonowa FS jest łatwa w aplikacji. Zapobiega wnikaniu w fasady wilgoci i pozwala na wydostanie się pary wodnej na zewnątrz. Posiada zdolność samooczyszczania, dzięki czemu pomalowana powierzchnia jest łagodnie i dokładnie czyszczona podczas każdego deszczu. Elewacja pozostaje czysta a podłoże suche, co zapobiega narastaniu glonów i grzybów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, brudu i tłustych plam. Powierzchnie pokryte pleśnią lub glonami należy oczyścić za pomocą środka grzybobójczego. Malowane powierzchnie tynku powinny być wykonane z jednorodnego materiału o takiej samej strukturze. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe, sypkie i chłonne należy zagruntować Gruntem G-FS (uniknąć zeszklenia podłoża). Tynki tradycyjne mineralne malować po min. 21 dniach. Tynki mineralne cienkowarstwowe od 1 do 3 mm malować po min. 7 dniach w zależności od warunków atmosferycznych. Zależnie od chłonności podłoża i jego struktury oraz warunków "wysychania powłoki" (temperatura, wilgotność) efekt może odbiegać od wymalowania wykonanego wcześniej w innych warunkach. Prowadząc prace, należy pamiętać, że elewację malujemy z tej samej partii farby i kończymy pracę na naturalnych krawędziach: brzeg budynku, łączenie ścian, załamanie powierzchni w celu uniknięcia przebarwień.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub metodą natrysku w dwóch warstwach, w odstępach 4-5 godzin (dla warunków ok. 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%) niezbędnych do wyschnięcia pierwszej warstwy. Temperatura otoczenia oraz podłoża w trakcie prac nie może być niższa niż +10°C i nie wyższa niż +25°C. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio.

Nie prowadzić prac bez specjalnych osłon podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydłużeniu. Opadające mgły w przypadku niedostatecznie wyschniętej powłoki działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia. Chronić przed opadami atmosferycznymi w czasie wykonywania prac oraz dojrzewania. Narzędzia umyć czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki, bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania produktu należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +10°C do +25°C.

Kolorystyka: bogata paleta barw według wzornika Franspol.

Średnie zużycie:

- ok 0,17 l/m² przy dwóch warstwach na nawierzchni gładkiej;
 - ok 0,33 l/m² przy dwóch warstwach na tynkach strukturalnych.
- Pełne właściwości użytkowe farba osiąga po 28 dniach od aplikacji.



BIO GUARD
OCHRONA PRZED
✓ grzybami
✓ glonami



Opakowania: 15L