



CLEAN AND PROTECT

PROFESSIONAL

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Z EFEKTEM „MOKREJ KOSTKI”
IMPREGNUJE I UWYDATNIA KOLOR

Opis produktu: Nowoczesny, wysokiej jakości impregnat do stosowania na zewnętrz. Produkt jest przeznaczony do impregnowania kostki brukowej oraz powierzchni wykonanych z betonu. W przypadku impregnacji płyt tarasowych, zaleca się stosowanie dedykowanego Impregnatu do płyt tarasowych. Impregnat do kostki brukowej tworzy trwałe wiązanie chemiczne z zabezpieczoną powierzchnią, dzięki czemu impregnuje długotrwale i bardzo skutecznie.

Zdecydowanie ogranicza nasiąkliwość, chroni przed działaniem warunków atmosferycznych i korozją oraz rozwojem mikroorganizmów. Impregnat do kostki brukowej trwałe pogłębia i uwydatnia kolor.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu, celem sprawdzenia działania. Oceny dokonać po całkowitym wyschnięciu impregnatu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. W przypadku wątpliwości w kwestii zastosowania proszę się skontaktować z działem technicznym Onduline Polska.

Przygotowanie powierzchni: Odpowiednie przygotowanie podłoża jest warunkiem prawidłowo wykonanej impregnacji. Powierzchnia powinna być odtłuszczona, czysta i sucha. Przed impregnacją zaleca się umycie powierzchni Preparatem do czyszczenia kostki brukowej i betonu Onduline C&P dla osiągnięcia lepszego efektu impregnacji.

W przypadku występowania wykwitów węglanowych na powierzchni, należy je usunąć używając Preparatu do czyszczenia wykwitów węglanowych Onduline C&P. Powierzchnie nieprzeznaczone do impregnacji należy zabezpieczyć przed zachłapaniem.

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji powinny być całkowicie suche.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia - nie należy go rozcieńczać. Używać wyłącznie w rękawicach i okularach ochronnych. Wzmocnienie koloru zależy od nasączenia powierzchni impregnatem. Zwykle wystarczy naniesienie jednej warstwy.

Impregnat można nakładać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Przy nakładaniu kolejnych warstw należy stosować metodę „mokre na mokre” - warstwy następujące po sobie nakładać w krótkich odstępach czasu. Następną warstwę nakładać, gdy impregnat wsiąknie, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasyczona równomiernie i dokładnie. Nadmiar impregnatu w postaci kropli rozetrzeć wałkiem lub pędzlem. Nie pozostawiać nadmiaru do wyschnięcia. Impregnację należy wykonywać w temp. od +0°C do +25°C, podczas suchej i bezdeszczowej pogody. Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu.

Wydajność: Zużycie preparatu zależy od struktury materiału i jego nasiąkliwości oraz sposobu aplikacji i wynosi średnio ok. 5 m² z litra. Zużycie należy oszacować na podstawie wykonanej próby.

Niebezpieczeństwo: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary, H315 - Działa drażniąco na skórę, H319 - Działa drażniąco na oczy, H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Postępowanie: P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P370 + P378 - W przypadku pożaru: użyć piany gaśniczej odpornej na alkohol, CO₂, suche proszki lub mgłę wodną do gaszenia P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P403 + P233 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu P405 Przechowywać pod zamknięciem P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Przechowywanie: Termin ważności 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Węglowodory C9-12, n-alkany, izoalkany cykliczne, aromatyczne 2-25% (WE: 919-446-0)

UFI: N800-U0RP-T007-1JNK



TR001346



Wyprodukowano w UE dla

Onduline®

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel: +48 17 788 18 46
email: handlowy@onduline.com.pl
onduline.com.pl