



Taśma uszczelniająca AEB®



Taśma uszczelniająca AEB® do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego łączenia miejsc styku mat uszczelniająco-odcinających Sopro oraz szczelin dylatacyjnych i złączeniowych pod okładziny ceramiczne i kamienne.

- Do łączenia doczołowego mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®, Sopro AEB® plus oraz Sopro EM-X 1189 eXtra
- Wodoszczelna, redukująca naprężenia
- Licencja EMICODE wg GEV: EC1^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
- W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi

Zastosowania	Do niezawodnego, elastycznego łączenia doczołowego mat Sopro AEB® 640, Sopro AEB® plus 639, Sopro EM-X 1189 eXtra. Do stosowania z uszczelnieniami w postaci płynnej Sopro DSF® 423/523, Sopro DSF® RS 623, Sopro TDS 823, Sopro ZR Turbo MAXX 618, FDF 525 i Sopro PU-FD, pod okładziny ceramiczne i z kamienia naturalnego.
Zalecane podłoża	Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych odpowiednich materiałów uszczelniających Sopro.
Materiał	Folia polipropylenowa, odporna na zrywanie, ze specjalną, dwustronną powłoką flizelinową z polipropylenu.
Kolor	Czerwony
Grubość	0,4 mm
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Opakowania	Rolka (szerokość 120 cm) 25 m
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, na paletach w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Palet nie układać jedna na drugiej. Podczas składowania/przechowywania chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Właściwości	Cienkowarstwowa taśma uszczelniająca Sopro AEB®, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny. Kompensuje naprężenia i uszczelnia szczeliny dylatacyjne i złączeniowe przed działaniem wody. Charakteryzuje się odpornością na działanie alkaliów, wody i warunków atmosferycznych.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami techniki budowlanej. Musi być równe, czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia i pozbawione warstw zmniejszających przyczepność.
Sposób użycia	Zastosowanie z płynnymi materiałami uszczelniającymi: Na nośne i odpowiednio przygotowane podłoże nanieść warstwę grzebieniową systemowego materiału uszczelniającego pacą zębatą (wysokość zęba 3-4 mm) lub wałkiem z owczej wełny (alternatywnie również pędzlem lub szpachelką). Klej należy nakładać ok. 10 cm szerzej niż szerokość narożnika uszczelniającego AEB®. Taśmę Sopro AEB® 641 umieścić na środku szczeliny w warstwie kleju i lekko docisnąć do podłoża. Następnie gładką stroną pacy lub wałkiem do malowania wygładzić tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Krawędzie taśmy zatopić w świeżej zaprawie uszczelniającej, nakładając dwie warstwy materiału w odpowiedniej grubości. W obszarach złączy, naroży wewnętrznych i zewnętrznych zalecane jest zastosowanie wewnętrznych i zewnętrznych narożników Sopro AEB®. Połączenie odcinków taśm i narożników Sopro AEB® wykonać z co najmniej 5 cm zakładem. Zastosowanie z matami uszczelniającymi Sopro AEB®: Na przyklejone wcześniej na styk odcinki maty uszczelniająco-kompensującej Sopro AEB® nanieść warstwę grzebieniową systemowego kleju pacą zębatą (wysokość zęba 3-4 mm) lub wałkiem z owczej wełny (alternatywnie również pędzlem lub szpachelką). Klej nakładać ok. 10 cm szerzej niż szerokość taśmy. Taśmę Sopro AEB® 641 umieścić na środku łączenia w warstwie kleju i lekko docisnąć do podłoża. Następnie gładką stroną pacy lub wałkiem do malowania wygładzić tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Połączenie odcinków taśm i narożników Sopro AEB® wykonać z co najmniej 5 cm zakładem. Zakończenia taśm obrobić systemowym klejem. Wskazówki dotyczące wodoszczelnego łączenia taśm: Do łączenia kolejnych taśm lub uformowanych z niej elementów zalecamy zaprawę uszczelniającą Sopro TDS 823, Sopro DSF® RS 623 lub klej wodoszczelny Sopro FDK 415, lub klej montażowy Sopro Racofix® RMK 818 (na bazie polimerów). Zaprawę lub klej należy obficie nałożyć w obszarze łączenia, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię styku. W przypadku użycia Sopro DSF® 523 i Sopro FDF 525 należy uwzględnić czas schnięcia wynoszący co najmniej 28 dni, w krótszym przedziale czasowym lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. chłód lub wilgoć) do klejenia zastosować zaprawę TDS 823, DSF® RS 623 623 RS lub klej wodoszczelny Sopro FDK 415, lub Sopro Racofix® RMK 818 (na bazie polimerów). Inne produkty Sopro, przeznaczone do standardowych, możliwych do przewidzenia zastosowań, wymienione są w poz. Certyfikaty. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych tych produktów!
Narzędzia	Paca zębata, paca metalowa, szpachelka o drobnych zębach, wałek malarski, uchwyt wałka malarskiego.
Certyfikaty	PG-AIV-F Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemowych powłok uszczelniających, stosowanych pod płyty i płytki w połączeniu z Sopro ZR Turbo MAXX 618 i pozostałymi produktami Sopro. PG-AIV-B Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemowych powłok uszczelniających, stosowanych pod płyty i płytki w zestawie z Sopro AEB® 640, Sopro AEB® plus 639, Sopro EM-X 1189 eXtra i pozostałymi produktami Sopro. PG-MDS: Certyfikat niemieckiego nadzoru budowlanego (abP) dla systemowych powłok uszczelniających, stosowanych pod płyty i płytki w zestawie z ZR 618 i innymi elementami Sopro. ETAG Europejska Aprobata Techniczna ETA nr 13/0154 zgodnie z ETAG 022 T.1 oraz ETA nr 13/0154 zgodnie z ETAG 022 T. 2.
Licencja	EMICODE wg GEV: EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS} .
Wskazówki BHP	Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Tylko dla profesjonalnych użytkowników!