




AMF THERMATEX® Alpha Kolor



- AMF THERMATEX® Alpha Kolor to produkt nadający wnętrzu nowoczesny wygląd, a jednocześnie będący idealnym rozwiązaniem do wnętrz wymagających doskonałego poziomu pochłaniania dźwięku. Ten akustyczny produkt, poza wykończeniem w białym lub czarnym laminacie, jest także dostępny w kolorach: kremowym, srebrnym, niebieskim, pomarańczowym, czerwonym, szarym, żółtym oraz zielonym
- Doskonały poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.95$)
- Produkt idealny do biur, kin, restauracji, sal lekcyjnych oraz miejsc nauki



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	 	Board																												
Grubość płyty (mm)		19																												
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 625 x 625 1200 x 600																												
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C																												
Ciężar		3.3 kg / m ²																												
Kolor		 czarny srebrny kremowy szary niebieski żółty pomarańczowy czerwony zielony																												
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A (dla płyty w kolorze czarnym) $\alpha_w = 0.95$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A (dla płyty w kolorze innym niż czarny) <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p czarny</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p inne kolory</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p czarny	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p inne kolory	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p czarny	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																								
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
α_p inne kolory	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																								
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB zgodnie z EN ISO 717-1																												
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB zgodnie z EN ISO 717-1																												
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ																												
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.040$ W/mk zgodnie z EN 12667																												
Przenikanie powietrza		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) zgodnie z EN 18177																												
Odporność na wilgoć		95% RH																												
Jakość powietrza		 A+ E1																												
Konserwacja i użytkowanie	 																													
Odnawialność zasobów	  	43% www.blauer-engel.de/uz132																												

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.