



AKRYL

MASA

USZCZELNIAJĄCA

BIAŁA



CE

DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstańców Listopadowego 14
30-298 Kraków

15
011-CPR-2015/AK

EN 15651-1:2012

Uszczelniając do elementów fasad
Typ: F INT-EXT
Klasa: 12P

Zasadnicze charakterystyki:
Reakcja na ogień F

DAK165/TD/02.MP

DO WENIATRZY I NA ZEWNĄTRZ

WYDAJNOŚĆ PRZY SPÓJNIE 4x6 mm

WYPEŁNIA PĘKNIĘCIA I USZCZELNIA

masa netto: 165 g

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstańców Listopadowego 14, 30-298 Kraków
tel: +48 12 625 75 00; e-mail: info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl




51903649103448

Właściwości: Odporny na działanie wilgoci i krótkotrwały kontakt z wodą, promienie UV oraz na wahania temperatur. Cechuje się wysoką przyczepnością do powierzchni gładkich i porowatych takich jak drewno, tynk, płyty gipsowo-kartonowe. Po wyschnięciu można malować. Zastosowanie: Przeznaczony do wypełniania pęknięć i rys na ścianach i sufitach, do uszczelniania ram okiennych i drzwiowych, do wypełniania szczelin i ubytków betonu na stykach ścian, murów, parapetów. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sposób użycia 1. Powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu, olejów itp. 2. Prace prowadzić w temperaturze od +10 °C do +30 °C. 3. Uszczelniając wyciskać z tuby równomiernie, wprowadzając go w szczelinę z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni. 4. Po nałożeniu spoiny należy ją wygładzić za pomocą np. szpachelki w ciągu 5-10 minut. 5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zaszklnięty uszczelniając można usunąć jedynie mechanicznie. 6. Nie nadaje się do wypełniania szczelin, które są poddawane ciągłemu oddziaływaniu wody i wilgoci. 7. W przypadku stosowania na zewnątrz, należy zadbać o to, aby w przeciągu 5 godzin wypełnione szczeliny nie były narażone na działanie wody, a później były zabezpieczone przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi. 8. Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniającem szczelnie zamknąć. Uwagi: Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie stosować uszczelniającego w miejscach, gdzie nie jest możliwe odparowanie wody, ponieważ uszczelniając nie stwardnieje. Czas pełnego utwardzenia w zależności od grubości spoiny wynosi od 1 do 5 dni. Dane techniczne: Skurcz – 15 %; Kozuszenie – 15 minut, w temperaturze +23 °C (50 % wilgotności; Zalecane proporcje (szerokość – głębokość): 7,5 – 7,5; 10 – 10; 15 – 10; 20 – 10; 25 – 12,5. Wydajność: Przy spoinie 4x6 mm: 4 mb/165 g.

Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.

OPIS PROJEKTU:

kod etykiety: DAK165/TD/02.MP	lakier UV: ☒ całość ☐ wybiórczo ☐ brak	kolory zdefiniowane: CMYK P 877
data utworzenia: 02-03-2017	technika nadruku: ☒ flexo ☐ offset	nawinięcie na roli:
format: EF_107,9x135_5_UV	☐ sitodruk ☐ inna ☐ IML	3 
uwagi:		