



Zaprawa szybkowiążąca



Cementowa, szybkowiążąca, zaprawa wodoszczelna do zamocowań i kotwienia.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

- Szybkowiążąca
- Nie powoduje korozji
- Również do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
- Licencja EMICODE® wg GEV: EC1^{PLUS} bardzo niski poziom emisji^{PLUS}
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania	Do szybkiego montażu z możliwością wczesnego obciążania, przy: • osadzaniu ościeżnic drzwiowych, słupków, balustrad • montowaniu rur grzewczych • kotwieniu śrub do kamienia wszystkich średnic • tamowaniu przesąceń • instalowaniu puszek tynkarskich i listew podtynkowych itp.
Zalecane podłoża	Wszystkie nośne, trwałe, szorstkie, mineralne podłoża, występujące w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym.
Proporcje mieszania	1 cz. wody (objętościowo) : 3 cz. Sopro Rapidur® 460 (objętościowo)
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +25°C (podłoże, materiał, powietrze). Nie stosować podczas mrozów i na zamarzniętym podłożu.
Czas użycia	4-6 minut przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza; niskie temperatury i zimna woda wydłużają, wyższe temperatury i ciepła woda skracają te wartości. Związaną zaprawę nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 6 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania	Worek 25 kg, torba 5 kg
Właściwości	Sopro Rapidur® 460 jest szybkowiążącą, nie powodującą korozji stali zaprawą montażową, która została wytworzona z cementu portlandzkiego (norma PN-EN 197), naturalnych składników mineralnych (norma PN-EN 12620) oraz specjalnych dodatków. Do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Podłoża należy oczyścić i zwilżyć.
Sposób użycia	1 cz. wody (objętościowo) wymieszać z ok. 3 cz. Sopro Rapidur® 460 (objętościowo) do uzyskania konsystencji plastycznej zaprawy i natychmiast zastosować. Aby wypełnić większe otwory można zastosować następujące dodatki. Proporcje mieszania: 1 cz. objętościowa Sopro Rapidur® 460 + 0,5 cz. objętościowej cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R + 0,5 cz. objętościowej piasku//żwiru (0-4 mm/0-8 mm) Skutkiem tego wydłuża się czas użycia i czas, po którym możliwe będzie obciążenie naprawionej powierzchni.
Dane czasowe	Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.
Certyfikaty	Federalny Instytut Badania Materiałów (BAM), Berlin • Produkt Sopro Rapidur® 460 zgodnie z zastosowaną metodą badawczą nie wpływa na korozję stali w zbrojeniach betonu.
Licencja	EMICODE wg GEV: EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji
Wskazówki BHP	Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) GHS05, GHS07 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zawiera: cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm, wodorotlenek wapnia. Wskazania zagrożeń: H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Środki ostrożności: P261 Unikać wdychania pyłu. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.