

KARTA INFORMACYJNA

Sika BlackSeal® BT

Materiał klejący na bazie kauczuku butylowego

OPIS PRODUKTU

Sika BlackSeal® BT jest jednoskładnikowym materiałem klejącym na bazie kauczuku butylowego, charakteryzującym się dobrą przyczepnością do większości materiałów dachowych, jak bitumy, asfalt, membrany, metale i drewno.

ZASTOSOWANIE

- Klejenie naprawcze materiałów dachowych i rynien
- Mocowanie dachówek, łupków i elementów przejść
- Mocowanie do podłoża luźnych membran dachowych
- Uszczelnienie połączeń kominów, świetlików, itp.
- Wypełnianie i uszczelnianie otworów / pęknięć w większości zastosowań dachowych
- Uszczelnienie połączeń rynien i rur spustowych

CHARAKTERYSTYKA

- Przyczepność do wielu podłoży, jak beton, membrany dachowe, ołów, cynk, stal, mur, itp.
- Nie wymaga gruntowania
- Gotowy do użycia, łatwy do aplikacji
- Możliwość aplikacji na wilgotnym podłożu
- Modyfikowany dodatkiem polimeru w celu poprawy przyczepności
- Formuła bezrozpuszczalnikowa – doskonałe właściwości wypełniania ubytków bez skurczu
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

DANE PRODUKTU**POSTAĆ / KOLORY**

Czarny

OPAKOWANIA

300 ml (540 g) kartusze, 12 kartuszy w pudełku, 100 kartonów na palecie

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C, najlepiej zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

DANE TECHNICZNE

BAZA CHEMICZNA	Kauczuk butylowy
GĘSTOŚĆ	~ 1,8 kg/dm ³
CZAS NASKÓRKOWANIA	~25 minut, w zależności od grubości, temperatury otoczenia i wilgotności
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	85 %
STABILNOŚĆ	< 3 mm

INSTRUKCJA APLIKACJI

JAKOŚĆ PODŁOŻA	Nośne, czyste, bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, mleczko cementowe, luźne cząstki, oleje i smary. Nowy beton lub zaprawa powinny być pozostawione na czas potrzebny do wyschnięcia i związania.
TEMPERATURA PODŁOŻA / OTOCZENIA	Minimum +2°C / Maksimum +40°C Materiał może być trudny w aplikacji przy niskich temperaturach.
METODA APLIKACJI / NARZĘDZIA	W celu uzyskania prostych, starannych wypełnień zabezpieczyć krawędzie spoiny taśmą maskującą po obu stronach. Po wypełnieniu usunąć niezwłocznie taśmy, kiedy uszczelniacz jest wciąż miękki i nie zaczął wiązać. Aplikować uszczelniacz przy użyciu ręcznych lub pneumatycznych pistoletów, unikając powstawania pustek powietrznych w materiale. W celu zapewnienia prawidłowej przyczepności należy zawsze docisnąć uszczelniacz przy użyciu szpatułki lub kawałka drewna nasączonego olejem lnianym lub spirytusem. Wygładzenie, jeśli jest potrzebne, należy wykonać przy użyciu wody z dodatkiem kilku kropel detergentu. W przypadku połączeń na zakład nanieść odpowiednią ilość uszczelniacza na dolną część połączenia i docisnąć razem klejone powierzchnie w taki sposób, aby uzyskać grubość warstwy minimum 2 mm. W przypadku stosowania jako klej docisnąć powierzchnie do siebie, rozłączyć i poczekać ok 10 minut, aż materiał zacznie naskórkować, następnie docisnąć ponownie do siebie i zastosować równomierne dociążenie na czas wiązania.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą Sika® Colma Cleaner, terpentyny lub spirytusu. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.
UWAGI DO STOSOWANIA	Nie stosować w przypadku stałego obciążenia wodą. Nie stosować do szkła i plastyfikowanego PCW. Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Niewielkie spękania mogą wystąpić na powierzchniach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, zasadnicza część uszczelniacza pozostaje podatna.

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.
Uszczelnienia
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracował
Uszczelnienia
Tel: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com

Karta Informacyjna
Sika BlackSeal® BT
19.05.2016
Nr identyfikacyjny 02 05 03 06 100 0 000021

Polski
Uszczelnienia



© 2015 Sika Poland Sp. z o.o.

