



Grunt odcinający



Jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników podkład gruntujący na bazie wysokiej jakości żywicy syntetycznej na podłoża o dużej i zróżnicowanej chłonności. Szczególnie zalecany pod następnie nakładane mineralne zaprawy klejowe, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

- Szczególnie na jastrzychy anhydrytowe
- Działa odcinająco na wnikanie w podłoże wilgoci z zaprawy cementowej
- Możliwość prowadzenia następnych prac po 2-5 godzinach
- W zależności od zastosowania możliwość rozcieńczania wodą
- Również zalecany na podłogi i ściany ogrzewane
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Licencja EMICODE® wg GEV: EC1^{PLUS} bardzo niski poziom emisji^{PLUS}
- W pomieszczeniach, na ściany i podłogi

Zastosowania

Grunt Sopro SG 602 redukuje nadmierną chłonność i wyrównuje zróżnicowaną chłonność podłoża. Zapewnia ochronę przed wnikaniem w podłoże wilgoci z zaprawy cementowej. Wzmacnia piaszczące powierzchnie i wiąże pyły. Zwiększa przyczepność. Przy nakładaniu samopoziomujących mas podłogowych i uszczelnień zespolonych Sopro zmniejsza ryzyko tworzenia się na ich powierzchni pęcherzyków powietrza. Przy nakładaniu zapraw klejowych cienkowarstwowych oraz uszczelnień zespolonych ogranicza odciąganie z zapraw wody zarobowej. Jako podkład gruntujący na jastrzychy anhydrytowe pod płyty o powierzchni $\leq 1,0 \text{ m}^2$, układane na normalnie i szybko-wiążących zaprawach klejowych cienkowarstwowych Sopro.

Właściwe podłoża

Podłoża chłonne, jak tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, równy mur o pełnych spoinach (nie stosować do muru mieszanego), beton, beton komórkowy, budowlane płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrzychy cementowe, jastrzychy anhydrytowe, płyty betonowe i kamienne, lastryko. Podłoża drewniane tylko odporne na wilgoć. Nie stosować na podłoża w przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia podciągania kapilarnego. Do gruntowania przy układaniu metodą „płytką na płytkę”.

Temperatura stosowania

Od +5°C do maks. +35°C (podłoże, materiał, powietrze)

Możliwość prowadzenia dalszych prac

W zależności od chłonności podłoża, wilgotności i temperatury w pomieszczeniu po 2-5 godzinach.

Zużycie

Ok. 50-150 g/m² w zależności od chłonności podłoża. W przypadku podłoża anhydrytowego w 1-szym cyklu pracy 100-150 g/m² (rozcieńczony wodą w proporcji 1:1). Jeśli jest to konieczne, w 2-gim cyklu pracy 50-100 g/m² (rozcieńczony wodą w proporcji 1:1) gruntowanie metodą „na krzyż”.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Opakowania

Kanister 5 kg, 10 kg

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Podłoża muszą być suche, nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione pęknięć oraz wszelkich warstw zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości lakierów i farb do betonu). Pęknięcia, występujące w jastrychu należy skleić (zszyć za pomocą klamer) żywicą Sopro GH 564. Jastrychy anhydrytowe muszą wykazywać wilgotność $\leq 0,5$ % wag. (ogrzewane $\leq 0,3$ % wag) oraz być odpowiednio zeszlifowane i oczyszczone. Jastrychy cementowe muszą być sezonowane min. 28 dni i być suche (wilgotność $\leq 2,0$ % wag.). Ogrzewane jastrychy przed rozpoczęciem układania muszą zostać poddane procedurze wygrzewania wstępnego. Tynki gipsowe muszą być suche, jednowarstwowe, nie mogą być filcowane i wygładzane. Warstwy gładzi i szpachli gipsowej usunąć. Obowiązują wytyczne, zalecenia i normy branżowe oraz ogólnie przyjęte zasady techniki budowlanej.
Spóśób użycia	Przed użyciem grunt wymieszać lub kilkakrotnie wstrząsnąć opakowaniem, następnie nanieść na przygotowane podłoża przy pomocy pędzla, wałka lub ławkowca. Nałożyć tylko taką ilość materiału, która zostanie wchłonięta przez podłoża, a na powierzchni nie utworzą się kałuże. Po całkowitym przeschnięciu gruntu można przystąpić do wykonania dalszych prac.
Rozcieńczanie wodą	Na jastrychy cementowe grunt Sopro SG 602 stosować rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 do 1:3; na jastrychy anhydrytowe 1:1; na tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe 1:1 do 1:2, na tynki cementowe i cementowo-wapienne 1:1 do 1:4. Na niechłonne podłoża (płytki przy układaniu metodą „płytką na płytkę, drewno/OSB, niechłonny beton, resztki klejów do wykładzin, lastryko) stosować tylko w formie koncentratu.
Uwaga	W przypadku układania płyt o powierzchni $> 1,0$ m² na jastrychu anhydrytowym jako podkładu gruntującego użyć Sopro MGR 637 lub Sopro EPG 522 z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511. Do gruntowania jastrychu magnezjowego zastosować Sopro EPG 522. W przypadku użycia gruntu odcinającego Sopro SG 602 na lastryko, podłoża musi zostać przeszlifowane i pozbawione wosku oraz innych warstw zmniejszających przyczepność. Przy stosowaniu gruntu na powierzchnie drewniane wykluczone jest jego użycie na surowe, nieobrobione drewniane elementy i deski podłogowe. W przypadku okładzin gresowych (np. $> 0,36$ m² powierzchni płyty) zalecane jest użycie szybkowiązujących i szybko schnących zapraw klejowych.
Dane czasowe	Dotyczą normalnego zakresu temperatur $+23^{\circ}\text{C}$ i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane dane czasowe.
Narzędzia	Wałek malarski futrzany, wałek piankowy, pędzel, ławkowiec. Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Licencja	EMICODE® wg GEV: EC1 ^{PLUS} bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
Wskazówki BHP	Produkt Sopro SG 602 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP). Polecenia specjalne: EUH208 Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2-benzisothiazolin-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH208 Zawiera mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.