



Multigrunt




JEDNOSKŁADNIKOWA



PRODUKT SZYBKOSCHNĄCY



W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ



NA ŚCIANY I PODŁOGI



NA PODŁOGI OGRZEWANE



BARDZO NISKI POZIOM EMISJI LZO

Szybkoschnący, jednoskładnikowy, nie zawierający wody i rozpuszczalników podkład gruntujący na bazie żywicy reaktywnej.

- Szczególnie na jastrzchy anhydrytowe pod wielkoformatowe okładziny gresowe
- Bardzo szybko wysycha
- Jednoskładnikowy, nie zawiera wody i rozpuszczalników
- Na wszystkie chłonne i niechłonne podłoża
- Licencja EMICODE wg GEV: EC1^{PLUS} R bardzo niski poziom emisji ^{PLUS}
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie	Wszechstronny preparat gruntujący na bazie żywicy reaktywnej do gruntowania, wzmacniania i odcinania wilgoci z podłoża. Szczególnie na jastrzchy anhydrytowe w połączeniu z wielkoformatowymi okładzinami gresowymi. Również nadaje się do stosowania na podłogi i ściany ogrzewane.
Właściwe podłoża	Sopro MGR 637 w formie nierozcieńczonej, jako preparat gruntujący, obsypany piaskiem kwarcowym Sopro QS 511 stosować na mineralne, również wrażliwe na oddziaływanie wilgoci podłoża jak np. beton, jastrzch cementowy lub magnezjowy. Szczególnie wskazany na jastrzchy anhydrytowe. Również na drewniane deski podłogowe, płyty wiórowe, płyty OSB.
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C (podłoże, materiał, powietrze)
Możliwość chodzenia	Po 30-40 minutach
Możliwość układania płytek	Po 30-40 minutach
Zużycie	Ok. 175 g/m ² na warstwę gruntu. 175-350 g/m ² (1-2 warstwy, w zależności od chłonności podłoża). Unikać tworzenia się kałuż.
Składowanie	W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w chłodnych, nie narażonych na przemarzanie miejscach (> +5°C).
Opakowanie	Pojemnik metalowy 10 kg.
Właściwości	Sopro MGR 637 jest gotowym do użycia, szybkoschnącym, jednoskładnikowym preparatem gruntującym na bazie żywicy poliuretanowej. Nie zawiera wody i rozpuszczalników, ze względu na niską lepkość jest łatwy w obróbce oraz posiada zdolność do głębokiej penetracji. Szczególnie do przygotowania jastrzchów anhydrytowych pod wielkoformatowe okładziny gresowe.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Ważna uwaga	Sopro MGR 637 nie rozcieńczać wodą lub rozpuszczalnikami. Najkorzystniejsze warunki obróbki występują przy temperaturze +15°C do +25°C. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe dotyczące utwardzania preparatu gruntującego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być jednolicie suche, pozbawione pęknięć, równe, wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie oraz pozbawione kurzu, warstw antyadhezyjnych, wosku, olejów, rdzy, gipsu lub innych materiałów zmniejszających przyczepność. Wilgotność resztkowa musi odpowiadać normatywnym przepisom, względnie ogólnie uznanym zasadom techniki budowlanej. Poza tym należy potwierdzić, że wpływ wilgoci kapilarnej nie będzie się zwiększał. Jastyrychy na warstwie oddzielającej i podłoża sąsiadujące z gruntem muszą zostać uszczelnione przed wilgocią kapilarną zgodnie z normami budowlanymi. W przypadku innych, szczególnych podłoży prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Sposób użycia

Przed otwarciem kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnikiem z preparatem gruntującym. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia np. wałka z krótkim włosiem, grunt nanieść na podłoże w jednym cyklu pracy i bezpośrednio po wykonaniu tej czynności obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 511.

Sopro MGR 637 nanosić oszczędnie, pokrywając powierzchnię (maks. 175 g/m² na warstwę); unikać tworzenia się kałuż. Wałki o długim włosie nie nadają się do aplikacji.

Nadmiar piasku kwarcowego, nie związanego całkowicie z podłożem, usunąć po utwardzeniu gruntu Sopro MGR 637.

W przypadku bardzo chłonnych podłoży może okazać się konieczne naniesienie preparatu gruntującego w dwóch, następujących po sobie cyklach pracy, przy czym aplikacja drugiej warstwy następuje natychmiast po wyschnięciu pierwszej i jak opisano wyżej, należy obsypać ją piaskiem kwarcowym.

Dalsze prace na podłożach przygotowanych z użyciem gruntu Sopro MGR 637 mogą być wykonane, w zależności od temperatury, po 30-40 minutach od naniesienia ostatniej warstwy. Przed rozpoczęciem następnego etapu prac, niezwiązany piasek kwarcowy należy koniecznie usunąć, przy pomocy odpowiedniej metody (zamiatanie, odkurzanie itp.).

Uwaga:

Alternatywą dla metody obsypania piaskiem może być, po wyschnięciu pierwszej warstwy gruntu Sopro MGR 637, nałożenie warstwy podkładu Sopro HPS 673. Następne prace mogą zostać wykonane po przeschnięciu podkładu gruntującego Sopro HPS 673 (po 1-2 godzinach).

Dane czasowe

Dotyczą normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Narzędzia

Wałek malarski futrzany z krótkim włosiem lub wałek piankowy.

Czyszczenie narzędzi: w stanie świeżym usunąć z narzędzi lub ubrania rozpuszczalnikiem / spirytusem; związany materiał tylko w sposób mechaniczny.

Licencja

EMICODE wg GEV: EC1^{PLUS} R bardzo niski poziom emisji^{PLUS}

Wskazówki BHP

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)
GHS07, GHS08

Symbol: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Difenylometanodiiizocyjanian izomery i homologi. Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenyli; 4,4'-metylenobis(fenylizocyjanian); masa reakcyjna diizocyjanianu 4,4'-metylenodifenyli i O-(p-izocyjanianu benzylu) izocyjanianu fenylu. Benzen, 1,1'-metylenobis[izocyjaniano-, polimer z 1,2-etanodiamina, metylooksiaranem i oksiranem. Poli(oksy(metylo-1,2-etanediolo)), alfa-hydro-omega-hydroksy-, polimer z 1,1'-metylenobis (izocyjanianobenzenem): Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wskazania zagrożeń: H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. **H315** Działa drażniąco na skórę. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H334** Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H351** Podejrzewa się, że powoduje raka. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H373** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. **P202** Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P308+P313** W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P332+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P342+P311** W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

Polecenia specjalne: **EUH204** Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak