



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Cieszyńska Akrylowa Biała Farba do wewnątrz

Zakres stosowania:

Akrylowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Przeznaczona na tynki cementowe i cementowo – wapienne, gipsowe oraz płyty gipsowo - kartonowe. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Polecana głównie do aplikacji natryskiem hydrodynamicznym.

Główne cechy:

- matowa
- śnieżnobiała
- szybkoschnąca
- dostosowana do aplikacji natryskiem
- łagodny zapach

Kolor	śnieżnobiała
Wygląd powłoki	matowa
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	3
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 3
Sposób nanoszenia	natrysk hydrodynamiczny
Wydajność przy jednej warstwie	do 11m ² /l – na gładkich powierzchniach
Rozcieńczalnik	woda

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie	Dysza HEA ProTip	Filtr [Mesh]	Max. rozcieńczenie
Wagner pro spray 3.25	150-180	415, 515, 514	60 (w maszynie) 100 (w pistolecticie) filtr żółty	5%

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłononości zagruntuj preparatem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.
- Do wyrównania chłononości oraz kolorystyki podłoża zastosuj Grunt L marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą Na plamy marki Dekoral.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Maluj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 70%.
- Optymalne warunki do malowania to temperatura powietrza i podłoża 23±2°C oraz wilgotność względna powietrza 50-70%.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w odstępie 3 h.
- Dla uzyskania optymalnego efektu zalecamy malowanie krzyżowe – finalna warstwa malowana w poziomie.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Chronić przez Zamarzaniem. Przechowywać w temperaturze 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).
Produkt zawiera max. 30 g/l.**

**Spełnia wymagania normy: PN-C-81914 Rodzaj III.
Zgodna z PN-EN 13300.**

Opakowanie handlowe: 15 L



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com