




ARMSTRONG RETAIL

- Płyta Armstrong RETAIL cechuje się gładką, pozbawioną perforacji powierzchnią o nowoczesnym wyglądzie, a jej zastosowanie pozwala zmniejszyć koszty oświetlenia dzięki maksymalizacji poziomu odbicia światła
- Doskonały poziom odbicia światła (87%)
- Produkt doskonale nadający się do wnętrz placówek handlowych



Typ krawędzi		Board 														
Grubość płyty (mm)		12														
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 1200 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C														
Ciężar		3.1 kg / m ²														
Kolor		Biały														
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 α_w = 0.15(L) zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20										
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 31 dB zgodnie z EN ISO 717-1														
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		87%														
Przewodność cieplna		λ = 0.060 W/mk zgodnie z EN 12667														
Odporność na wilgoć		90% RH														
Jakość powietrza		 A+  E1														
Konserwacja i użytkowanie	 															
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021 46%  EPD EN ISO 14025  BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q  BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132															

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.