

IZOPLAST B'

22.10.2023 r.

Nazwa produktu:	IZOPLAST B' Masa asfaltowa
Dokumenty odniesienia:	• PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 • Krajowa Ocena Techniczna • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Okres gwarancji:	• 12 miesięcy od daty produkcji
Przeznaczenie:	- do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków; - do konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych; - do bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy; - powłoka przeciwwodna wykonana z masy IZOPLAST B' zabezpiecza elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych, znajdujących się w gruncie; - szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl); - rekomendowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Przygotowanie podłoża:	Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy i pył. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać. Powierzchnie betonowe zagruntować roztworem gruntującym IZOPLAST R' i poczekać do jego wyschnięcia. W przypadku starych pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepik asfaltowym IZOPLAST K'. NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH, PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ.

IZOPLAST B'
22.10.2023 r.

Aplikacja:	Stosować na zimno. Masę nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem drugiej warstwy masy hydroizolacyjnej IZOPLAST B' wynosi ok. 8 godzin. W przypadku występowania rys i pęknięć (dot. podłoża betonowych) masę IZOPLAST B' można rozcieńczyć benzyną lakową w celu zwiększenia zdolności penetracji. Wszystkie prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej +5°C, ale nie wyższej od +30°C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów deszczu. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem oraz mrozem. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i tym podobnych podziemnych części budynków: na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu, masę nałożyć w 2-3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. W przypadku przewidywanych dużych obciążeń wodą zaleca się nałożenie 3 warstw oraz wtopienie w 2-gą warstwę włókniny. Orientacyjne zużycie masy IZOPLAST B' przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od 0,8 kg/m² do 1,2 kg/m² na jedną warstwę. Renowacja i konserwacja pokryć dachowych oraz wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy: na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć przynajmniej 2 warstwy masy. W celu wydłużenia żywotności powłoki można ostatnią, świeżą warstwę masy posypać niewielką ilością specjalnej posypki mineralnej. Orientacyjne zużycie masy IZOPLAST B' przy wykonywaniu konserwacji pokryć elementów podpór wynosi od 0,8 kg/m² do 1,2 kg/m² przy pierwszej warstwie oraz 0,6 kg/m² do 0,8 kg/m² przy drugiej i następnej warstwie.
Informacje	W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów

IZOPLAST B'
22.10.2023 r.

dodatkowe:	BHP przy robotach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: w basenach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, itp., <u>bezwzględnie</u> stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej i indywidualnej na przykład: skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczem par organicznych, aparaty świeżego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, zapewnić pierwszą pomoc, wezwać lekarza. UWAGA: IZOPLAST B' nie może być stosowany <u>wewnątrz</u> budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał nie powinien stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia.
Transport i magazynowanie:	Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu na warunkach zwolnienia z przepisów ADR. Szczegółowe opisy występujących zagrożeń oraz metody postępowania w przypadku ich wystąpienia opisano w karcie charakterystyki produktu.
Producent/Zakład produkcyjny:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry tel. 32 218 71 85 fax: 32 323 00 85
Dostępne opakowania:	6; 12; 24; 60 kg
Dokument zaktualizowano:	23.10.2023 r.