

PL WŁAŚCIWOŚCI: Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy. Nie wymaga wcześniejszego użycia lakieru podkładowego. Dzięki wysokiej wydajności i bardzo dobrym właściwościom aplikacyjnym jest idealny do lakierowania dużych powierzchni. Powstała powłoka charakteryzuje się delikatnym połyskiem, twardością i odpornością na ścieranie. Lakier jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie zawiera i nie wydyla formaldehydu. **ZASTOSOWANIE:** Przeznaczony do malowania elementów drewnianych tj. podłogi, boazerie, balustrady, drzwi, listwy dekoracyjne, cokoły. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Otrzymana powłoka charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością przez co jest szczególnie polecany do malowania powierzchni w miejscach intensywnie eksploatowanych. **SPÓSÓB UŻYCIA:** 1. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być czyste, suche, zwarte, odtłuszczone, gładko oszlifowane, odpylone i pozbawione nalotów organicznych. Należy całkowicie usunąć powłoki farb oraz resztki starej, uszkodzonej bądź złuszczonej się powłoki lakieru, lakierobejcy, a także pozostałości past woskowych i środków nabyluszczających (np. przez cyklinowanie). Drewno zazywicone należy dokładnie wymyć „Rozcieńczalnikiem nitro” Dragon i wysuszyć. 2. Uszkodzenia powierzchni należy wypełnić „Masą szpachlową do drewna” Dragon, a następnie wyrównać, wygładzić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 3. Aby sprawdzić wzajemną tolerancję podłoża i lakieru należy wykonać próbną wymalowanie. Uzyskanie pozytywnego efektu decyduje ostatecznie o zastosowaniu produktu. 4. Prace prowadzić w temperaturze od +15 °C do +30 °C, wilgotność powietrza powinna wynosić od 40 % do 70 %. 5. Lakier należy dokładnie wymieszać. Nie można dopuścić do napowietrzenia wyrobu. 6. Lakier nakładać płaskim, szerokim pędzlem o miękkim, długim, naturalnym włosiu lub walkiem przeznaczonym do lakierów poliuretanowych. 7. Nakładać cienkimi, równomiernymi warstwami (nakładać pasmami wszerz, ustawiając się pod światło, tak aby powstała jednolita cienka powłoka). 8. Należy nałożyć 3-4 warstwy na podłogi/2-3 warstwy na boazerie. Każdą kolejną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej



LAKIER DO DREWNA

(w odstępach ok. 4-5 h), po lekkim przeszliфовaniu drobnociastym papierem ściernym (nr 240-320) oraz dokładnym odpyleniu. 9. Pełną wytrzymałość mechaniczną lakier uzyskuje po 3-4 dniach. W tym czasie należy unikać chodzenia po wymalowanej powierzchni oraz mycia jej wodą. 10. Nie zaleca się rozcieńczania lakieru. 11. Narzędzia po pracy czyścić wodą. **Uwagi:** Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 °C do +30 °C. Ścisłe przestrzegać informacji podanych na opakowaniu. W pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu zaleca się nałożenie 4 warstw lakieru. Niedokładne usunięcie z pomieszczenia pyłu szlifierskiego jak i nakładanie zbyt grubej warstwy lakieru może powodować powstawanie grudek i chropowatość powierzchni lakieru. Nie można stosować lakieru do powierzchni nagrzewanych, z tworzyw sztucznych oraz powierzchni oliwionych i impregnowanych woskiem oraz innymi preparatami antyadhezyjnymi oraz powierzchni wcześniej lakierowanych LZO wg Rozporządzenia MG z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 11, poz. 72) – Lakieru do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończonych oraz heja włącznie z nieprzeziroczystymi (kat. A, podkat. e, typ FW) wynosi 130 g/L, maksymalne LZO wynosi 130 g/L. Posiada Atest PZH. **Wydajność:** 10-12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.



Producent/Furnizor/производитель:
Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków
tel.: +48 12 625 75 00; fax: +48 12 637 79 30
e-mail: info@dragon.com.pl; export@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



Obj. netto:
750 ml



DELIKATNY POLYSK



DOSTOSOWANIE
WEWNĄTRZ



WYDAJNOŚĆ



AKRYLOWO-POLIURETANOWY



BEZBARWNY ■ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

BG АКРИЛНО-ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА ДЪРВО

СВОЙСТВА: Еднокомпонентен водоразтворим акрилно-полиуретанов лак. Не изисква предварително изпозлване на грундиращ лак. Благодарение на високата ефективност и много добрата покривна способност е идеален за лакиране на големи повърхности. Покритието се характеризира с деликатен блясък, твърдост и устойчивост на изтриване. Лакът е безопасен за здравето, не съдържа и не отделя формалдехид. **ПРИЛОЖЕНИЕ:** Предназначен е за лакиране на дървени елементи, таван, подове, пантери, гарнитури, врати, декоративни лещи, цокъли. За използване вътре в помещението. Полученото покритие се характеризира с много висока устойчивост, поради което е особено препоръчителен за лакиране на повърхности, изложени на интензивна експлоатация. **НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:** 1. Повърхностите, предназначени за лакиране трябва да бъдат чисти, сухи, устойчиви, обезмаслени, гладко шлайфани, почистени от прах и органични отлагания. Трябва напълно да се отстранят покритието от бои и останките от стари, повредени или поущещи се лакове, бояджийски покрития, както и останките от всички паста и полиращи препарати (например чрез цилене). Едното, покрито със смола трябва да се измие старателно с „Разредител нитро” Dragon и да се подсуши. 2. Повредените места на повърхността трябва да се запълнят с „Шпакловънна смес за дърво” Dragon, след което да се изравни, заглади и да се остави да изсъхне напълно. 3. За да проверите взаимната толерантност на основата и лака трябва да направите пробно лакиране. Получаването на положителен ефект е решаващо за крайното прилагане на продукта. 4. Работните дейности да се провеждат при температура от +15 °C до +30 °C, влажността на въздуха трябва да бъде в границите от 40 % до 70 %. 5. Лакът трябва да се разбърка добре. Не може да се допуска до аерация на продукта. 6. Лакът трябва да се нанася с широка четка с мек, дълъг, естествен косъм или с валеж за полиуретанови лакове. 7. Да се нанася на тънки равномерни слоеве (да се нанася на ленти по ширината, като се вземе предвид светлината тона, че да се образува еднородно тънко покритие). 8. Въздух подът трябва да се нанесат 3-4 слоя, а въздух пантери 2-3 слоя. Всеки пореден слой трябва да се нанася след пълното изсъхване на предишния (в интервал ок. 4-5 часа), след което шлайфане с дребнозърнеста шкурка (№ 240-320) и старателно почистване от прах. 9. Пълна механична устойчивост лакът постига след 3-4 дни. През това време трябва да избягвате ходене по лакираната повърхност и миене с вода. 10. Не се препоръчва разреждане на лака. 11. Инструментите след работа да се измийт с вода. **ЗАБЕЛЕЖКИ:** Продуктът да се транспортира и съхранява в пълно затворена оригинална опаковка при температура от +5 °C до +30 °C. Стройно да се спазват информацияте, посочени въздух опаковката. В помещения с висока интензивност на движението се препоръчва нанасяне на 4 слоя лак. Нестарателното отстраняване на

RO LAC ACRILIC-POLIURETANIC PENTRU LEMN

PROPRIETĂȚI: Lac monocomponent acrilic-poliuretanic pe bază de apă. Nu necesită grunduirea prealabilă. Datată eficienței ridicată. E proprietăți foarte bune de aplicare este ideal pentru vopsirea suprafețelor mari. Pelicula creată se caracterizează printr-un luciu delicat, duritate și rezistență la abraziune. Lacul este inofensiv pentru oameni, nu conține și nu emană formaldehidă. **MOD DE UTILIZARE:** 1. Suprafețele prevăzute pentru lacuire trebuie să fie curate, uscate, solide, degresate, șlefuite netede, curățate de praf și de depuneri organice. Trebuie înlăturate total straturile de vopsea și resturi vechi sau decojite de lac, lac bălțuit, precum și resturi de paste de ceață și produse de lustruit (ex. prin răzuire). Lemnului rășinos trebuie bine spălat cu diluantul nitro Dragon și uscat. 2. Deteriorări de suprafață trebuie umplute cu „Masă de șpăclă” Dragon, apoi nivellate, netezite și lăstate să se usuce complet. 3. Pentru a verifica toleranța reciprocă a substratului și lacului, trebuie făcută o încercare preliminară. Obținerea unui efect pozitiv decide despre utilizarea produsului. 4. Lucrările se vor realiza la temperaturi de la +15 °C până la +30 °C, umiditatea aerului trebuie să fie între 40 % și 70 %. 5. Lacul trebuie bine amestecat. Nu se poate permite aerarea produsului. 6. Lacul se va aplica cu o pensulă plată, lată, moale cu păr natural sau cu o rolă pentru lacuri poliuretanice. 7. A se aplica straturile subțiri, uniforme (a se aplica cu benzi de latal, la lumina asfel încât să apară un strat subțire, uniform). 8. A se aplica 3-4 straturi pe podele/2-3 straturi pe lambruri. Fiecare strat următor se va aplica după uscarea completă a straturilor anterior (la intervale de aprox. 4-5 h), după șlefuire, uscare cu hârtie abrazivă fină (nr. 240-320) și după curățare de praf. 9. Rezistența mecanică completă a lacului se obține după 3-4 zile. În acest timp se va evita mersul pe suprafața vopsită și spălarea acesteia cu apă. 10. Nu se recomandă diluarea lacului. 11. Instrumente după lucru se vor curăța cu apă. **NOTĂ:** Produsul se va transporta și depozita într-un ambalaj original, închis etanș la temp. între +5 °C și +30 °C. A se respecta strict informațiile de pe ambalaj. În spații cu trafic intens, se recomandă aplicarea de 4 straturi de lac. Curățarea inexactă a prafului de șlefuit și aplicarea straturilor prea gros de lac poate provoca coacole și rugozități ale suprafeței lacului. Nu se va utiliza lacul pentru suprafețe încălzite, din material plastic, tratate cu ulei și impregnate cu ceață și alte produse anti-adezive, precum și pentru suprafețe lacuite anterior. Cantitatea maximă de COV este de 130 g/L. Data expirării și numărul de lot a vedea pe ambalaj. **PRODUCTIVITATE:** 10-12 m²/L pe un strat de vopsea.

OPIS PROJEKTU:

kod etykiety: DLPD750/PL-BG-RO/01/MP	lakier UV: ☒ całość ☐ wybiórczo ☐ brak	kolory zdefiniowane: CMYK P 4725
data utworzenia: 26-04-2016	technika nadruku: ☒ flexo ☐ offset ☐ sitodruk ☐ inna ☐ IML	nawinięcie na roli:
format: ES_282x110_5_UV		
uwagi:		