



Szpachla wyrównawcza z trasem



Stabilna, szybkowiążąca, cementowa, szara zaprawa szpachlowa o zwiększonej granulacji kruszywa do wyrównywania, wypełniania i napraw powierzchni podłóg i ścian pod płyty i płytki okładzinowe.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII.

- Jako zaprawa szpachlowa do wytworzenia powierzchni ze spadkiem i zaprawa wyrównawcza
- Zawiera tras reński
- Do warstw o grubości 2-30 mm
- Na wilgotne i suche podłoża
- Na ściany i podłogi
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania

Do wyrównywania, wygładzania i napraw powierzchni podłóg, ścian i sufitów z betonu, tynków grupy zapraw P II i P III, betonu komórkowego, muru z materiałów budowlanych z pumeksu, cegieł, bloczków wapienno-piaskowych oraz muru mieszanego. Do wytwarzania pionowych i poziomych, równych podłoży pod okładziny ceramiczne oraz płyty z kamienia naturalnego i betonu, płyty Cotto itp. metodą cienko- lub średniowarstwową.

Szczególnie nadaje się do stosowania jako tynk wyrównawczy i jako masa szpachlowa do wytwarzania powierzchni ze spadkiem na podłożach nośnych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach. Po związaniu szpachla Sopro AMT 468 jest wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania.

Grubość warstwy

Od 2-30 mm w jednym cyklu pracy, przy czym dla warstwy powyżej 20 mm grubości stosować tylko na niewielkiej powierzchni (< 1 m²)

Proporcje mieszania

4,25 - 4,75 l wody : 25 kg Sopro AMT 468

Czas dojrzewania

3 - 5 minut

Czas użycia

Ok. 45 minut.

Możliwość chodzenia

Po ok. 6 godzinach

Możliwość prowadzenia prac okładzinowych

Po ok. 12 godzinach

Temperatura stosowania

Od +5°C do maks. +25°C (podłoże, materiał, powietrze)

Zużycie

Ok. 1,5 kg/m² na mm grubości warstwy

Składowanie

W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu na paletach, 6 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania

Worek 25 kg

Właściwości

Sopro AMT 468 jest stabilną, szybkowiązącą, zawierającą tras, wzmocnioną tworzywem sztucznym, cementową zaprawą szpachlową do wytwarzania, wyrównywania i napraw powierzchni podłóg i ścian, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, pod okładziny z płyt i płytek. Również do wytworzenia powierzchni ze spadkiem. Posiada bardzo dobre właściwości i parametry robocze. Po związaniu szpachla Sopro AMT 468 jest wodoodporna, paroprzepuszczalna i odporna na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania.

Dla powierzchni stale znajdujących się pod wodą, po zastosowaniu szpachli Sopro AMT 468, zalecamy zastosować odpowiednie uszczelnienie zespolone z oferty Sopro.

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Podłoża muszą być czyste, nośne, nie odkształcające się, pozbawione rys i warstw zmniejszających przyczepność (jak np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości farb i lakierów). Podłoża wielowarstwowe muszą dobrze do siebie przylegać. Stare, kruche i nienośne warstwy należy usunąć. Matowo wilgotne podłoża mogą być szpachlowane. Podłoża gładkie i niechłonne, jak np. pozostałości klejów do wykładzin, warstwy farb lub inne miękkie warstwy tworzą szczególnie krytyczne podłoża i dlatego należy je usunąć. Obowiązują wytyczne, zalecenia i normy branżowe oraz ogólnie przyjęte zasady techniki budowlanej.
Gruntowanie	Sopro HE 449: jastrychy cementowe, powierzchnie betonowe (sezonowane min. 3 miesiące), stare okładziny ceramiczne, z lastrico, z płyt kamiennych i betonowych, mocno przylegające lakiery do betonu. Podłoże zagruntować emulsją Sopro HE 449. Po krótkim przeschnięciu, po ok. 10-15 minutach (maks. 30 min) metodą „mokre na mokre”, nanieść szpachlę Sopro AMT 468 na świeżą warstwę emulsji. Preparat Sopro HE 449 po naniesieniu nie powinien tworzyć zastoisk na powierzchni. Jeżeli powłoka wykonana z emulsji wyschnie, należy ją zeszlifować. Sopro GD 749: wszystkie mineralne, mocno lub zróżnicowanie chłonne podłoża, jak jastrychy cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesiące) i jastrychy suche. Podkład gruntujący do podłoży chłonnych Sopro GD 749 stosować bez rozcieńczenia. Sopro HPS 673: wszystkie gładkie, niechłonne podłoża, jak stare okładziny ceramiczne, z lastrico, płyty kamienne i betonowe oraz dobrze przylegające do podłoża resztki klejów do wykładzin i parkietu.
Sposób użycia	Do czystego pojemnika wlać 4,25–4,75 l wody i wymieszać mechanicznie z 25 kg (jednym workiem) szpachli Sopro AMT 468, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Przygotować taką ilość materiału, którą będzie można zużyć w czasie przydatności do obróbki (45 minut!). Zaprawę nanieść na powierzchnię i wygładzić przy pomocy kielni lub szpachli; duże powierzchnie wyrównać łatą, można wykonać filcowanie. Aby zapobiec powstaniu rys skurczowych, na powierzchni >3 m² wykonać nacięcia kielnią. Podłoża wilgotne mogą być szpachlowane, jednak wydłuża to czas wiązania zaprawy. Przed układaniem płytek podłoże musi wyschnąć! Stwardniałej szpachli nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą. Szpachlowane powierzchnie, warstwy wyrównujące i naprawiane należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem; w razie potrzeby zwilżyć.
Dane czasowe	Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają podane dane czasowe.
Narzędzia	Mieszarka mechaniczna z mieszadłem do zapraw, kielnia, szpachla, paca do wygładzania, łata do wyrównania, paca filcowa. Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Wskazówki BHP	Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) GHS05, GHS07 Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zawiera: cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm; wodorotlenek wapnia. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.