

WARUNKI TECHNICZNE
na tkaninę polipropylenową
z dodatkiem stabilizatora Uv

art. TA 1 – 320 (lub 160 x 2)

PKWiU (2004) 17.20.31-30.00
PKWiU (2008) 13.20.31-0


Grupa asortymentowa TA

Przeznaczenie: agrotkanina

Parametr	Jedn.	Obowiązujące założenie
Szerokość tkaniny	cm	320 ± 4 160 ± 2
Splot	-	plócienny
Masa powierzchniowa	g/m ²	94 ± 6
Gęstość liniowa osnowy	1/dm	81 ± 1
Gęstość liniowa wątku	1/dm	46 ± 1
Sila zrywająca ≥ wzdłuż wszerz	daN	80 40
Odporność na promieniowanie Uv	lata	4
Brzegi	zaplatane	
Kolor tkaniny	Czarny	
Surowiec podstawowy	Polipropylen	
Inne oznaczenia	bezbardwe paski o szer. 0,25 cm występujące co 25 cm	

Częstochowa dn. 05.01.2009 r.

Opracował:

KIEROWNIK DZIAŁU
Sterowania Produkcją

inż. Tomasz Nurek

Zatwierdził:

„WIGOLEN” S.A. w Częstochowie
DYREKTOR NACZELNY

inż. Marek Cichawa