



131 C

OPIS PROJEKTU / DESCRIERE PROIECT:		KOLORY / CULORI DEFINITE:		STANOWISKO:	DATA	PODPIS
kod etykiety:	DKDR500_2/01/_	lakier UV / lac UV: ☒ Całość Wybiórczo Brak technika nadruku / tehnică imprimare: ☒ Flexo ☐ Offset ☐ Sitodruk ☐ IML ☐ Inna:	CMYK PANTONE: ☒ 021 C ☐ ☐ ☐	Grafik		
data utworzenia:	14-02-2020			Marketing Wykonawczy		
format:	F_EF_N13F_4+1_UV			Marketing Kreatywny		
korekta nr:	0			Dział Eksportu		
wykonał:	AK			Technolog		
DRUK:	FOLIA			Specjalista ds. Wdrożeń		
uwagi:	kolor w CMYK prosze równac do Panton 131 C			Prezes Michał Czekaj		

Klej do drewna D2
wikolowy

Właściwości:

Profesjonalny produkt do klejenia na zimno. Tworzy bezbarwną, wytrzymałą, wodoodporną (klasa D2), twardą spoinę. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

Przeznaczony do klejenia drewna, płyt wiórowych, skłerek płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych ze sobą oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami. Może być stosowany także do klejenia papieru.

Sposób użycia:

1. Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odpylić, odtłuścić „Acetonem” DRAGON. Powierzchnie z tworzyw sztucznych przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalowań usunąć „Zmywaczem farb i lakierów” DRAGON.
2. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8 do 12%. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić od 40 do 70%.
3. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +10°C.
4. Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z powierzchni i docisnąć klejone elementy.
5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ciepłą wodą. Zasnęte zabrudzenia usuwać mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.
6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.
7. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 h.

Uwagi:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych obciążeń. Przed zastosowaniem sprawdzić działanie kleju na klejone elementy. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości. Nie klei PP, PE, PTFE.

Data ważności i numer partii umieszczone na opakowaniu.



5 149036491057709
DKDR500_2/K/01/_

Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. W. Piłckiego 5, 32-050 Skawina
+48 12 625 75 00; info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

Obj. netto: **500 ml**

OPIS PROJEKTU / DESCRIERE PROIECT:

KOLORY / CULORI DEFINITE:

STANOWISKO:

DATA

PODPIS

kod etykiety: DKDR500_2/K/01/_

data utworzenia: 14-02-2020

format: F_EF_N13F_1+0_UV

korekta nr: 0

wykonał: AK

DRUK: FOLIA

uwagi:

lakier UV / lac UV:

● Całość Wybiórco Brak

technika nadruku / tehnică imprimare:

● Flexo

Offset

Sitodruk

IML

Inna:

CMYK: K

PANTONE:

Grafik

Marketing Wykonawczy

Marketing Kreatywny

Dział Eksportu

Technolog

Specjalista ds. Wdrożeń

Prezes Michał Czekaj