





AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko cechuje się fakturą powierzchni z grubą, żłobioną perforacją i oferuje dobry poziom pochłaniania dźwięku, co wpływa korzystnie na komfort akustyczny wnętrza
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.60(H)$)
- Wysoki poziom dźwiękoizolacyjności (32 dB)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych



Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 	Tegular 24 														
Grubość płyty (mm)		15	15														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C															
Ciężar		3.6 - 3.8 kg / m²															
Kolor		Biały															
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><th>Częstotliwość f (Hz)</th><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><th>α_p</th><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td></tr></table> NRC = 0.60 zgodnie z ASTM C 423		Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000											
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75											
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1															
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1															
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		83%															
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667															
Przenikanie powietrza		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) zgodnie z EN 18177															
Odporność na wilgoć		90% RH															
Jakość powietrza		 A+  E1  IACG															
Konserwacja i użytkowanie	 																
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021  EN ISO 14025  EC 1272/2008 Annex Q	37-48%															

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.