

# URSA PROFILO 39

**URSA**  
**GLASSWOOL**



Doskonałe własności izolacyjne wełny utrzymują ciepło w pomieszczeniu w okresie zimowym oraz zapewniają przyjemny chłód w okresie upałów. URSA GLASSWOOL chroni również przed niechcianym hałasem, a jako materiał niepalny, o klasie reakcji na ogień (euroklasa) A1 skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia i rozwoju pożaru.

## ! ważne

Mineralna wełna szklana powstająca w większości z recyklingu stłuczki szklanej i jednocześnie sama nadająca się do powtórnego odzysku jest materiałem, który łączy w sobie dwie najważniejsze cechy z punktu widzenia efektywności działania warstwy termoizolacji:

- trwałość i stabilność wymiarów;
  - stałość i stabilność własności izolacyjnych.
- Dodatkowo posiada takie cechy jak:
- **bezpieczeństwo pożarowe (euroklasa A1 - wyrób NIEPALNY);**
  - zdolność do kompresji;
  - bardzo niska masa własna;
  - łatwość w transporcie i przechowywaniu;
  - łatwość stosowania;
  - brak oporu dla przenikającej pary wodnej,
- które czynią szklaną wełnę mineralną jednym z najlepszych rozwiązań termoizolacyjnych.

Płyta do izolacji termicznej, ogniowej i akustycznej z wełny mineralnej. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby. Sprężyste, hydrofobizowane włókna.

### PARAMETRY TECHNICZNE :

|                                     |             |   |                                    |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|
| współczynnik przewodzenia ciepła    | $\lambda_D$ | → | 0,039 W/mK<br>niezmienny w czasie  |
| reakcja na ogień                    | euroklasa   | → | A1 (niepalne)                      |
| znamionowy opór dyfuzji pary wodnej | MU          | → | MU1 ( $\mu \approx 1,0$ )          |
| klasa tolerancji grubości           | T           | → | T3                                 |
| nasiąkliwość wodą                   | WL(P)       | → | ≤ 3,0 kg/m <sup>2</sup>            |
| opór właściwy przepływu powietrza   | AFr         | → | AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m <sup>2</sup> ) |

### WYMIARY I PAKOWANIE :

| index     | grubość<br>[mm] | szerokość<br>[mm] | długość<br>[mm] | opór RD<br>[m <sup>2</sup> K/W] | paczka<br>[m <sup>2</sup> ] | paleta<br>[paczek] [m <sup>2</sup> ] |        |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| * 2094339 | 40              | 600               | 1 250           | 1,00                            | 18,00                       | 24                                   | 432,00 |
| 2094404   | 50              | 600               | 1 250           | 1,25                            | 18,00                       | 20                                   | 360,00 |
| 2094102   | 60              | 600               | 1 250           | 1,50                            | 12,00                       | 24                                   | 288,00 |
| 2093980   | 75              | 600               | 1 250           | 1,90                            | 9,00                        | 24                                   | 216,00 |
| 2093977   | 80              | 600               | 1 250           | 2,05                            | 9,00                        | 24                                   | 216,00 |
| 2094405   | 100             | 600               | 1 250           | 2,55                            | 9,00                        | 20                                   | 180,00 |
| * 2093979 | 120             | 600               | 1 250           | 3,05                            | 6,00                        | 24                                   | 144,00 |
| 2093981   | 150             | 600               | 1 250           | 3,80                            | 4,50                        | 24                                   | 108,00 |
| * 2094124 | 180             | 600               | 1 250           | 4,60                            | 4,50                        | 24                                   | 108,00 |
| * 2094299 | 200             | 600               | 1 250           | 5,10                            | 3,00                        | 24                                   | 72,00  |

\* produkt dostępny na specjalne zamówienie

### ZASTOSOWANIE :



ściana zewnętrzna / fasada  
wentylowana / mur warstwowy



ściana zewnętrzna - szkielet /  
kaseta



dach skośny, poddasze



ścianka działowa

### DOKUMENTACJA :

- Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU/DoP) wystawiona przez producenta:  
<https://dop.ursa.com/> nr: **patrz etykieta**
- Kod produktu: **FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5**
- Produkty nie są produktami lub substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu (REACH) art. 31 i 33 rozporządzenia WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.
- Atest Higieniczny dla wyrobów produkowanych w fabryce w Dąbrowie Górniczej.
- Mineralna wełna szklana z fabryki w Dąbrowie Górniczej jest zgodna z EUCEB i RAL i spełnia postanowienia Noty Q.
- Zakład produkcyjny wełny mineralnej w Dąbrowie Górniczej posiada certyfikaty zarządzania: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001:2018.
- Produkt zastosowany w budynkach jako izolacja pozwala na spełnienie wymagań certyfikacji budynków w systemach BREEAM i LEED.
- URSA rekomenduje kalkulator Termo oraz aplikację mobilną URSA PL do sprawdzenia doboru izolacji termicznej pod kątem warunków termicznych i wilgotnościowych oraz spełnienia wymagań minimalnej izolacyjności cieplnej - Warunków Technicznych.
- Wyroby z wełny mineralnej produkowane w fabryce Dąbrowie Górniczej objęte są Deklaracją Środowiskową typu III zgodną z PN-EN 15804+A1:2014-04.

URSA Polska Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza

Infolinia  
URSA **32 268 02 02**  
[www.ursa.pl](http://www.ursa.pl)

Biurowisko  
ul. Ruchliwa 15  
02-182 Warszawa  
tel. +48 22 87 87 760  
[ursa.polska@ursa.com](mailto:ursa.polska@ursa.com)



ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001



