



Siatka zbrojąca



Siatka zbrojąca z włókna szklanego, pokryta tworzywem sztucznym, służąca m.in. do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń SoproTherm® Ceramic oraz wzmacniania uszczelnień bitumicznych i uszczelnień zespolonych Sopro.

- Odporna na działanie alkaliów, bitumów, wody i warunków atmosferycznych
- Do zbrojenia powłok uszczelniających wykonywanych w obszarach narażonych na pęknięcia, do wzmocnienia cokołów i krawędzi oraz przejść instalacji
- Jako wzmocnienie uszczelnień budowli w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18533 i DIN 18534
- Odporna na rozerwanie
- Elastyczna i stabilna
- Poprawia zdolność mostkowania pęknięć
- Wielkość oczek: 4 x 4 mm, gramatura: 165 g/m²
- W pomieszczeniach i na zewnątrz



Zastosowania

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie termoizolacyjnym SoproTherm® Ceramic z okładziną ceramiczną i kamienną.

Do wzmocnienia i kontroli grubości warstw wykonanych z bitumicznych mas grubowarstwowych Sopro przy tworzeniu elastycznych i pozbawionych rys uszczelnień elementów budynków i budowli, chroniących przed wodą napierającą z zewnątrz i przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną w zastosowaniach zgodnie z normą DIN 18533 i DIN 18534.

Do zbrojenia powłok nakładanych w obszarach narażonych na pęknięcia oraz do wzmocnienia cokołów, krawędzi oraz przejść instalacji przez ściany i podłogi.

Do wzmocnienia uszczelnień zespolonych Sopro.

Rozpiętość oczek siatki	4 x 4 mm
Ciężar	Ok. 165 g/m ²
Kolor	Czerwony
Zużycie	Ok. 1,1 m / m ²
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, w pozycji stojącej, na paletach. Nie ustawiać palet jedna na drugiej. Do czasu zastosowania chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.
Opakowanie	Rolka 50 m (100 cm szerokości)

Sposób użycia**Jako warstwa zbrojona w systemie SoproTherm® Ceramic:**

Zaprawę klejową SoproTherm® KO 294 nanieść równomiernie na powierzchnie płyt izolacji termicznej za pomocą gładkiej pacy metalowej na grubość 2-3 mm. Bezpośrednio po aplikacji zaprawy rozłożyć siatkę Sopro KDA 662 i wtopić ją przy użyciu pacy metalowej. Na świeżą powierzchnię nanieść cienką warstwę zaprawy klejowej i zaszpachlować na gładko. Grubość warstwy zbrojonej siatką powinna wynosić 3 - 5 mm. Siatka powinna być umiejscowiona w połowie grubości zaprawy. Musi być całkowicie pokryta zaprawą. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo, siatki bez otulenia zaprawą. Siatkę rozkładać na ścianach pionowymi pasami, od góry do dołu. Pasy siatki układać na zakład szerokości min. 10 cm. Niedopuszczalne jest nakładanie warstwy szpachlowej na rozwieszoną siatkę, bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

Jako warstwa wzmacniająca w systemach uszczelniających:

Siatkę zbrojącą Sopro KDA 662 pociąć na elementy odpowiedniej długości i zatapiać całą powierzchnię w pierwszej warstwę uszczelnienia, przy pomocy pacy gładkiej. Siatka nie może być dociśnięta do podłoża, i musi zostać całkowicie pokryta powłoką uszczelniającą. W żadnym miejscu siatka nie może wystawać poza uszczelnienie. Pasy siatki należy układać na zakład szerokości min. 10 cm. Po związaniu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę uszczelnienia.

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych materiałów przeznaczonych do termoizolacji oraz uszczelnień Sopro, dostępnych na www.sopro.pl.

Narzędzia

Nożyce, paca gładka

Wskazówki BHP

Produkt Sopro KDA 662 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP).

Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.

Środki ostrożności: **P102** Chronić przed dziećmi.