

BOTAMENT® SB 78

systemowa taśma uszczelniająca

BOTAMENT® SB 78 jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą, dwustronnie powlekaną włókniną do stosowania w systemie i izolacjami zespolonymi oraz reaktywnymi np. BOTAMENT® RD 2 The Green 1. BOTAMENT® SB nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

- ❖ o wysokiej elastyczności
- ❖ spełnia wymogi klas obciążenia A0, A B0, B i C
- ❖ do pomieszczeń wilgotnych, balkonów i tarasów
- ❖ wysoka odporność na rozrywanie
- ❖ szybka i łatwa obróbka
- ❖ wysoka odporność na
- ❖ wysoka odporność chemiczna

Obszary zastosowania

uszczelnienie

- ❖ spoin przyłączeniowych oraz narożnych

Przejścia instalacyjne, odpływy posadzkowe powinny zostać uszczelnione mankietami uszczelniającymi BOTAMENT® SB 78.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być

- ❖ czyste i nieprzemarznięte
- ❖ nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części
- ❖ wyrównane w pionie i poziomie

Obróbka

W systemie z izolacjami zespolonymi BOTAMENT® oraz BOTAMENT® RD 2 The Green 1, BOTAMENT® RD 1 Universal.

- ❖ BOTAMENT® SB 78 należy wkleić w pierwszą warstwę izolacji, a następnie przespachlować drugą warstwę

W systemie z matą uszczelniającą – kompensującą BOTAMENT® AE.

- ❖ BOTAMENT® SB 78 należy wkleić w zaprawę klejową BOTAMENT® M 21 lub BOTAMENT® M 10 Speed

Spoiny dylatacyjne należy przenieść z podłoża na powierzchnię posadzki. W szczelinach dylatacyjnych zaleca się stosowanie BOTAMENT® SB 78 w jednym ciągłym odcinku.

Dane techniczne

Baza materiałowa	polietylen pokryty włókniną
Kolor	jasnoniebieski
Opakowanie	50 m - rolka 10 m - rolka narożniki wewnętrzne (10 szt./karton) narożniki zewnętrzne (10szt./karton) <u>mankiet uszczelniający</u> 120 x 120 mm (10szt./karton) 425 x 425 mm (10szt./karton)
Przechowywanie	w chłodnym i suchym miejscu
Grubość	0,7 mm
Szerokość	120 mm
Ciężar	44 g/m
Rozciągliwość poprzeczna EN ISO 527-3	do 25 % 0,30 N/mm do 50 % 0,41 N/mm
Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928	> 1,5 bar
Odporność na temperaturę	- 30 °C do + 90 °C
Odporność ogniowa	
Klasa budowlana DIN 4102-1	B2
Klasa budowlana EN 13501-1	E

Ważne wskazówki

BOTAMENT® SB 78 została sprawdzona w systemie z BOTAMENT® DF 9, BOTAMENT® MD 1, BOTAMENT® MD 2 The Blue 1, BOTAMENT® MD 28, BOTAMENT® RA 170, BOTAMENT® AE oraz BOTAMENT® RD 2 The Green 1, BOTAMENT® RD 1 Universal.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL 1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe stają się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com