







AMF THERMATEx® Star 15 mm

- AMF THERMATEx® Star cechuje gładko wykończona powierzchnia płyty z delikatną, nierównomiernie rozłożoną perforacją, co doskonale odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnego i eleganckiego wzornictwa
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.60$)
- Dobry poziom dźwiękoizolacyjności (34 dB)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych



Typ krawędzi  Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 														
Grubość płyty (mm) 	15	15	15	15														
Dostępne moduły (mm)  Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
System zawieszenia 	Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3			Konstrukcja częściowo ukryta z długimi płytami typu Planks, demontowalna - System I.3														
Ciężar 	3.6 - 3.8 kg / m ²																	
Kolor 	Biały																	
Pochłanianie dźwięku 	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.60$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.60 zgodnie z ASTM C 423				Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50												
Dźwiękoizolacyjność 	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34 \text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																	
Redukcja dźwięku 	EN ISO 10140-2 $R_w = 21 \text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																	
Reakcja na ogień 	Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1			RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła 	88%																	
Przewodność cieplna 	$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																	
Odporność na wilgoć 	95% RH																	
Jakość powietrza 	 A+	 E1	 IACG															
Konserwacja i użytkowanie 																		
Odnawialność zasobów 	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G															
	37-48%																	

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.