





ADAGIO HD⁺ 35 mm Sufit mineralny



Build on us.

- ADAGIO HD⁺ 35mm oferuje gładką, jednolitą i wytrzymałą powierzchnię z niezrównaną odpornością na zarysowania i najjaśniejszą dostępną bielą. Dzięki wyjątkowo niskiej przepuszczalności powietrza (brak efektu filtra), powierzchnia pozostaje bielsza i jaśniejsza przez dłuższy czas. Płyta zapewnia również równowagę między pochłanianiem, a izolacyjnością dźwięku, a także wysoki współczynnik odbicia światła.
- Doskonałe pochłanianie dźwięku: $\alpha_w = 0,90$ oraz bardzo wysoka dźwiękoizolacyjność (43 dB).
- Aby uzyskać dodatkowe możliwości akustyczne, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi płyt ADAGIO HD⁺ 19mm i ADAGIO HD⁺ 30mm.
- Wysokie odbicie światła: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold, Certyfikat C2C „Od kołyski z powrotem do kołyski”, poziom Brązowy.
- Idealny produkt do indywidualnych gabinetów, sal lekcyjnych oraz sal wykładowych w sektorze edukacyjnym.



Cechy produktu		Szczegółowe informacje						
Typ krawędzi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 			
Grubość płyty (mm)		35	35	35	35			
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C			Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3		Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks, demontowalny - System I.3 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system Bandraster, demontowalny - System I.2 Częściowo ukryty z długimi płytami typu Planks - system korytarzowy, demontowalny - System F.2	
Ciężar		9.5 kg / m ²						
Kolor		 Biały						
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa A						
		Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 zgodnie z ASTM C 423						
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 CAC = 44 dB zgodnie z ASTM E 413-10 $D_{n,f,w} = 43$ dB zgodnie z EN ISO 717-1						
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB zgodnie z EN ISO 717-1						
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1						
Odbicie światła		88%						
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.060$ W/mk zgodnie z EN 12667						
Przenikanie powietrza		PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) zgodnie z DIN 18177						
Odporność na wilgoć		95% RH						
Właściwości Clean room		ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1						
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG				
Konserwacja i użytkowanie								
Odnawialność zasobów		 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 M1 CERTIFIED cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132			