



Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną



Szybkoschnący, nie zawierający rozpuszczalników, gotowy do użycia grunt na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej, stosowany na podłoża mineralne przed nakładaniem samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® VA 878.

- Pod samoprzylepną izolację bitumiczną SoproThene® VA 878
- Poprawia przyczepność do podłoża
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bezzapachowy
- Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu
- Na suche i lekko wilgotne podłoża
- Do nanoszenia pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania	Do przygotowania podłoża pod nakładane powłoki uszczelniające, wykonane z samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Zwiększa przyczepność do podłoża.
Właściwe podłoża	Do stosowania na wszystkie mineralne, chłonne podłoża jak np. mur z bloczków wapienno-piaskowych, tynki, jastrychy, beton i beton komórkowy. Podłoża muszą być pozbawione zatluszczeń i olejów oraz muszą być suche lub matowo-wilgotne.
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C (podłoże, powietrze, materiał)
Czas schnięcia	Ok. 45 minut, w zależności od temperatury i właściwości podłoża
Kolor	Czarny
Zużycie	100 – 150 ml/m ²
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, na paletach, 18 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Opakowanie	Wiadro 10 l
Właściwości	Podkład SoproThene® 879 jest wysokogatunkowym, nie zawierającym rozpuszczalników, gotowym do użycia specjalnym gruntem na bazie emulsji bitumiczno-kauczukowej, stosowanym na suche lub lekko wilgotne, chłonne, mineralne podłoża pod uszczelnienia z samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878. Grunt SoproThene® 879 zwiększa przyczepność do podłoża samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878, bez wydzielania w trakcie obróbki łatwopalnych i szkodliwych dla zdrowia oparów. Szybkoschnący; po ok. 45 minutach, w zależności od temperatury i właściwości podłoża, może być nakładana izolacja bitumiczna SoproThene® 878. Podkład gruntujący pod izolację samoprzylepną SoproThene® 879 nie zanieczyszcza wód gruntowych.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża

Podłoża nie mogą być zamrożone, muszą być trwałe, równe, nośne, nieodkształcalne oraz pozbawione większych zagłębień, jam skurczowych, rozwartych rys, zatłuszczeń, olejów oraz szkodliwych zanieczyszczeń i warstw zmniejszających przyczepność. Wystające pozostałości zaprawy należy usunąć, ostre krawędzie muszą zostać sfazowane.

Naroża wewnętrzne i miejsca połączeń ścian i cokołów w obszarach zewnętrznych należy wyokrąglić, stosując szpachlę wyrównawczą Sopro RAM 3* lub Sopro AMT 468. Szczeliny i zagłębienia powyżej 5 mm należy wypełnić również szpachlą Sopro RAM 3* lub Sopro AMT 468.

Podkład SoproThene® 879 nakładany jest na chłonne, mineralne podłoża. Podłoże musi być w tym przypadku chłonne tzn. możliwie suche lub matowo-wilgotne.

Podłoża mokre, rozpoznawane po ciemnej barwie i błyszczącej powłoce zewnętrznej, przy kontakcie z wodą wskazują na ich niską chłonność.

Sposób użycia

Podkładu gruntującego pod izolację samoprzylepną SoproThene® 879 nie stosować na mokre podłoża, podczas mrozu, opadów deszczu, w przypadku możliwości nadejścia deszczu lub w temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C.

SoproThene® 879 nanieść na gruntowane podłoże przy pomocy pędzla, wałka lub dostępnego pistoletu natryskowego.

Po wyschnięciu podkładu gruntującego SoproThene® 879 można rozpocząć klejenie samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878.

Jeśli przyklejanie samoprzylepnej izolacji bitumicznej SoproThene® 878 nie następuje bezpośrednio po wyschnięciu SoproThene® 879, podkład gruntujący należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych odpowiednich produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Dane czasowe

Dotyczą normalnego zakresu temperatury +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższa temperatura skraca, niższa wydłuża podane dane czasowe

Narzędzia

Pędzel ławkowiec, szczotka malarska, wałek malarski, pistolet natryskowy, opryskiwacz ogrodowy.

Czyszczenie narzędzi: wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Przechowywanie odpadów

Puste opakowania z całkowicie wysuszonymi pozostałościami produktu mogą być zbywane jako gruz budowlany.

Opróżnione opakowania mogą zostać poddane recyklingowi.

Wskazówki BHP

Produkt SoproThene VA 879 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP).

Symbole: brak. Wskazania zagrożeń: brak. Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza .

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.