

BOTAMENT® ZF 77

domieszka uszczelniająca do zapraw i betonu

BOTAMENT® ZF 77 jest płynnym hydrofobowym środkiem służącym jako domieszka do betonu oraz zapraw cementowych i cementowo-wapiennych.

BOTAMENT® ZF 77 zmniejsza wnikanie wody i szkodliwych substancji, a zatem szczególnie nadaje się do wytwarzania elementów, które są narażone na ciągłe atmosferyczne. Beton oraz zaprawa po dodaniu BOTAMENT® ZF 77 staje się bardziej plastyczna oraz łatwiejsza w obróbce.

Właściwości

- ❖ wyraźnie zmniejsza możliwość powstawania wykwitów
- ❖ zwiększa mrozoodporność i odporność na sole
- ❖ uplastycznia beton i zaprawę
- ❖ nie zawiera chlorków

Obróbka

BOTAMENT® ZF 77 należy dodawać do wody zarobowej. Ilość wody zarobowej oraz udział uszczelnacza zostaje zredukowana.

Ważne wskazówki

BOTAMENT® ZF 77 nie należy dodawać do suchej zaprawy.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest na stronie internetowej www.botament.com.

W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów zaleca się prowadzenie próby w specyficznych warunkach budowy.

BOTAMENT® ZF 77 można stosować wyłącznie z dodatkami wymienionymi w karcie technicznej.

Dane techniczna

Baza materiałowa	emulsja na bazie dyspersji
Kolor	biały
Opakowanie	1 l-butelka 5 l- kanister
Przechowywanie	w chłodnym i wolnym od przemarzania miejscu 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Gęstość	~ 1,01 kg/ dm ³
Konsystencja	płynna
Zużycie (na kg środka wiążącego)	~ 0,10- 0,20 l
Odporność na temperaturę	+ 5 °C do + 30 °C
Temperatura obróbki oraz podłoża	+ 5 °C do + 30 °C
Środek do czyszczenia (w stanie świeżym)	woda

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1608. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyński 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com