

# BOTAMENT® B 95 L

## bitumiczny lakier do silosów

BOTAMENT® B 95 L jest wysokiej jakości powłoką ochronną do silosów na pasze zielone oraz ziemniaków.

BOTAMENT® B 95 L charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie wody, wysoką temperaturę w warunkach suchych oraz wilgotnych, rozcieńczone kwasy, ługi, neutralne sole. Sucha powłoka jest neutralna w smaku i zapachu.

### Właściwości

- ❖ powłoka ochronna do silosów na pasze zielone oraz ziemniaki
- ❖ można nanosić pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowych
- ❖ zawiera rozpuszczalniki
- ❖ wysoka odporność na temperaturę
- ❖ gotowy do użycia

### Obszary zastosowania

Powłoka ochronna do

- ❖ silosów rolniczych
- ❖ pap bitumicznych
- ❖ betonu-, stali- oraz drewnianych elementów

### Podłoża

- ❖ beton (klasa wytrzymałości  $\geq C 12/15$ )
- ❖ mur pełnospoinowy
- ❖ tynki grupy P III zgodnie z DIN V 18550 (kategorii CS III i CS IV zgodnie z DIN EN 998)
- ❖ stare bitumiczne podłoża
- ❖ stal
- ❖ drewno

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ czyste, nieprzemarznięte i nośne
- ❖ oczyszczone z tuszczu, starych powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych oraz innych luźnych elementów
- ❖ wymagany stopień czystości podłoża stalowych wg PN-EN ISO 12944: Sa 2 ½
- ❖ chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT® BE 901 Plus (zagruntowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia)

### Obróbka

- ❖ BOTAMENT® B 95 L nanosić za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego

Przy pierwszym zastosowaniu konieczne jest naniesienie trzech warstw. Do nakładania kolejnej warstwy można przystąpić gdy poprzednia jest przeschnięta. Zaleca się coroczne powtarzanie malowania. W tym przypadku wystarcza z reguły jedna warstwa.

### Dane techniczne

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Baza materiałowa                 | bitum, rozpuszczalnik                                                  |
| Opakowanie                       | 30 l-wiadro metalowe                                                   |
| Przechowywanie                   | w chłodnym miejscu, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach |
| Gęstość                          | ~ 0,95 kg/ dm <sup>3</sup>                                             |
| Odporność na temperaturę         | - 20 °C do + 100 °C                                                    |
| Temperatura zapłonu              | + 34 °C do + 55 °C                                                     |
| Czas pomiędzy nakładaniem warstw | $\geq 24$ godziny                                                      |
| Pełne obciążenie                 | $\geq 10$ dni                                                          |
| Zużycie                          | ~ 250 ml/ m <sup>2</sup> (na warstwę)                                  |
| Temperatura obróbki oraz podłoża | + 5 °C do + 25 °C                                                      |
| Środek do czyszczenia            | rozpuszczalnik                                                         |

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg procesu twardnienia.

### Ważne wskazówki

Stare powłoki zawierające smołę należy całkowicie usunąć i zutylizować.

BOTAMENT® B 95 L zawiera lotne rozpuszczalniki. Podczas obróbki należy pamiętać, aby nie używać otwartego ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Należy przestrzegać zasad BHP.

Kartę charakterystyki znajdują Państwo na stronie [www.botament.com](http://www.botament.com).

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby w specyficznych warunkach budowy.

**Uwaga:** Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej [www.botament.com](http://www.botament.com).

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • [www.botament.com](http://www.botament.com)