

TYNK AKRYLOWY TA

ELEMENT SYSTEMU
FRANSPOL
RENOX SYSTEM
OCIEPLEN
Bogactwo barw
RENOX

ZASTOSOWANIE Tynk akrylowy TA przeznaczony jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach, oraz na warstwie zbrojonej w systemie ocieplania ścian budynków RENOX na styropianie. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Możliwe jest uzyskanie faktur drapanych (kornikowej, rowkowej, rozproszonej – w zależności od sposobu zacierania i ziarna) lub faktury ziarnistej (baranka). Nie zaleca się wykonywania wypraw na ścianach niewyschniętych, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. świeży beton komórkowy). Jeżeli obiekt znajduje się na terenie gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych) zaleca się stosowanie Tynku Silikonowego TS lub Tynku Silikonowo-Siloksanowego Si-Sil.

WŁAŚCIWOŚCI Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z wypełniaczami mineralnymi, środkiem hydrofobizującym, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie a także łatwością wykonywania wyprawy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem pokryć środkiem grzybobójczym, oczyścić mechanicznie i zastosować środek grzybobójczy ponownie a spękań i zarysowań naprawić Klejem do siatki na styropianie FP-12 lub inną, dostosowaną do rodzaju podłoża zaprawą i odczekać do wyschnięcia. Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego w systemie ocieplania ścian RENOX wymaga 3-5 dni wysychania. Suche i dojrzałe podłoża należy zagruntować Gruntem Fasalit K1. Chłonne tynki podkładowe gruntować dwukrotnie i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem masę tynkarską należy dokładnie wymieszać i sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Przy stosowaniu tynków kolorowych należy zwrócić uwagę, aby co najmniej na jednej elewacji lub na każdej wyodrębnionej powierzchni, używać masy z jednej serii produkcyjnej. Nie rozrzedzać wodą, ani mieszać z innym materiałem. Należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą na grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zacierać pionowo, poziomo lub kółkiem, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie przeprowadzić nie później niż po ok. 15 min. od nałożenia zaprawy – nie zwilżać wodą! Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły (metoda „mokre na mokre”), aby uniknąć widocznych połączeń i nierównomierności barwy. Na dużej powierzchni zastosować podział na mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcięć, przy użyciu przylepnej taśmy tynkarskiej. W celu wyrównania barwy i struktury nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia wiadra z masą, lecz uzupełniać od połowy świeżą masą z nowego pojemnika i starannie wymieszać obie części. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku wynosi 12-48 godzin. Warunki pogodowe mogą ten czas znacznie wydłużyć. Czyszczenie narzędzi czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy, od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów):

od +5°C do +25°C. Uziarnienie: baranek 1,5; 2,0 mm | kornik 2,0 i 2,5 mm.

Kolorystyka: bogata paleta kolorów według wzornika Franspol.

Uwaga! W przypadku nakładania tynku na dużych powierzchniach elewacji zaleca się stosowanie barw o współczynniku odbicia światła nie mniejszym niż 20%. Wartości tego współczynnika podane są we wzorniku barw tynków i farb firmy Franspol.



WYDAJNOŚĆ kg/m^2
BARANEK
1,5 mm-2,4+2,8
2,0 mm-3,3+3,6

WYDAJNOŚĆ kg/m^2
KORNIK
2,0 mm-2,3+2,8
2,5 mm-3,0+3,3

Opakowania: 25 kg