



ATLAS ESKIMO

dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb

- umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0 °C i w podwyższonej wilgotności powietrza (powyżej 80%)
- przyspiesza czas wiązania powłoki
- daje wczesną odporność na deszcz
- neutralny dla pozostałych właściwości materiału

Właściwości

Przyspiesza odparowanie wody z nałożonego tynku lub farby - powoduje przyspieszenie pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych - odparowania wody z nałożonego materiału. Dzięki temu drugi etap polegający na wiązaniu spoiwa i wysychaniu, może się rozpocząć wcześniej - nałożony materiał szybciej (już po około 6-8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady.

Łatwy do użycia - jest gotowym, płynnym dodatkiem aplikowanym do materiału bezpośrednio przed jego użyciem na elewacji, bez problemu miesza się z masą tynku lub farbą.

Jest neutralny dla pozostałych właściwości materiału - nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia jego właściwości użytkowych już po związaniu.

Nie powoduje zmiany koloru gotowej wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.

ATLAS ESKIMO jest żółtą cieczą o zapachu amoniaku.

Przeznaczenie

Umożliwia tynkowanie i malowanie przy temperaturze 0°C - zalecany podczas prowadzenia prac elewacyjnych w warunkach obniżonych temperatur (0-10°C) i podwyższonej wilgotności powietrza (powyżej 80%).

Rodzaje modyfikowanych materiałów:

- tynki akrylowe TYNK AKRYLOWY ATLAS
- tynki silikonowe TYNK SILIKONOWY ATLAS, TYNK SILIKONOWY IN ATLAS
- farby akrylowe ATLAS SALTA E
- farby silikonowe ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N, ATLAS SALTA N PLUS

Dane Techniczne

Gęstość względna	ok. 1,1 g/cm ³
Temperatura stosowania	od 0°C do +10°C

Dodawanie środka do wyrobu

Środek należy dodawać do tynku lub farby bezpośrednio przed ich użyciem. Zalecane jest przestrzeganie proporcji: do 1 % wagowo, tj. do 0,25 kg (cała butelka) na opakowanie 25 kg tynku oraz do 0,15 kg (3/5 butelki) na opakowanie 10 litrów farby. Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym można przystąpić do nakładania materiału.

Opakowania

Butelka plastikowa 0,25 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Przechowywanie i transport

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.atlas.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



Ważne informacje dodatkowe

Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone. Zalecana temperatura prowadzenia prac i wysychania od 0 do +10°C. Świeżo nałożony materiał uzyskuje odporność na działanie opadów po około 6-8 godzinach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2022-03-02

