






ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15 mm

- Płyta Armstrong BIOGUARD PLAIN łączy w sobie doskonałą zmywalność oraz odporność na środki do dezynfekcji. Te cechy, w połączeniu z właściwościami produktu przeciwdziałającymi namnażaniu się drobnoustrojów, sprawiają że jest to idealne rozwiązanie do wnętrz placówek opieki zdrowotnej
- Dobry poziom dźwiękoizolacyjności (35 dB)
- Doskonały poziom odbicia światła (87%)
- ISO 5
- Produkt idealny do wnętrz placówek opieki zdrowotnej cechujących się poziomem ryzyka zakażenia od średniego do bardzo wysokiego



Typ krawędzi		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Grubość płyty (mm)		15	15	15														
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C																
Ciężar		3.5 - 3.6 kg / m ²																
Kolor		Biały																
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td></tr></table> NRC = 0.20 zgodnie z ASTM C 423			Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30												
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{35\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{19\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		87%																
Przewodność cieplna		$\lambda = \mathbf{0.060\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																
Odporność na wilgoć		95% RH																
Właściwości Clean room		ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1																
Jakość powietrza		 A+  E1  IACG																
Konserwacja i użytkowanie				 														
Odnawialność zasobów	 EN ISO 14021  EN ISO 14025	31 - 42%																

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.