



GIPSAR GO!

gotowa gładź finiszowa

- szybka i łatwa aplikacja
- idealna powierzchnia - bez pęcherzy i kraterów
- zmiana koloru - umożliwia kontrolę postępu prac
- do każdego rodzaju farby
- komfort pracy - łatwe szlifowanie
- czysta obróbka - ograniczone pylenie



DO WEWNĄTRZ



WAŁEK / PACA / NATRYSK



GRUBOŚĆ WARSTWY



SZPACHLOWANIE



WYDAJNOŚĆ

Właściwości

GIPSAR GO! produkowany jest jako gotowa masa na bazie spoiw żywicznych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

Łatwe nakładanie - specjalnie dobrana konsystencja pozwala na łatwą aplikację pacą, wałkiem lub agregatem.

Możliwość nakładania metodą „mokre na mokre” - kolejną warstwę można nakładać na wstępnie związaną warstwę wcześniejszą, co znacznie skraca czas wykonywanych prac.

Komfortowy, długi czas obróbki - gładź zaprojektowana tak, by gwarantować komfort pracy wykonawcy; zagładzanie naniesionej na powierzchnię masy można wykonywać bez pośpiechu, a łączenia pól roboczych pozostaną niewidoczne.

Idealna powierzchnia, bez pęcherzy i kraterów - specjalnie selekcjonowane wypełniacze mineralne o optymalnym uziarnieniu, umożliwiają uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, bez poprawek - już pierwsze zagładzenie piórem nałożonej warstwy daje doskonały finalny efekt.

Ograniczone pylenie - optymalna twardość pozwala na szlifowanie ręczne i mechaniczne; pył pojawiający się podczas szlifowania nie unosi się po całym pomieszczeniu i nie rozprzestrzenia się poza miejsce obróbki.

Łatwe malowanie każdym rodzajem farby - satynowa powierzchnia i duża odporność na rozmiękanie powoduje, że gładź dobrze współpracuje z powłokami malarskimi, może być malowana farbami akrylowymi, lateksowymi i ceramicznymi.

Zmiana koloru gładzi podczas wysychania umożliwia kontrolę postępu prac.

Przeznaczenie

Wykonywanie gładzi - na powierzchni ścian i sufitów, wewnątrz budynków.

Całopowierzchniowe szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych.

RODZAJ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH	
powłoki malarskie	+
tapety	+

RODZAJE PODŁOŻY	
beton	+
tynki cementowe, cementowo-wapienne	+
tynki gipsowe	+

Dane Techniczne

Max. grubość warstwy	3 mm
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac	do 70 %
Czas wysychania* (warstwa grubości 1 mm)	do 6 h

*) - dotyczy T=20°C, wilgotności względnej 60%



Wymagania techniczne

GIPSAR GO spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07.

GIPSAR GO Deklaracja właściwości użytkowych nr 259/CPR EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)	
Zamierzone zastosowanie: na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe.	
Przyczepność	0,3 MPa

Wykonywanie gładzi

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio:

- 1 tydzień na każdy cm grubości dla nowych tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych,
 - 28 dni dla ścian i stropów betonowych,
- Powyższe dane dotyczą warunków standardowych (20 °C i 55% Rh). W innych warunkach czasy te mogą ulec zmianie.

oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków antyadhezyjnych,

zagruntowane

- preparatem gruntującym ATLAS GRUNTOWNIK, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA lub ATLAS UNI-GRUNT - w przypadku nadmiernej chłonności podłoża,

- warstwą szczepną ATLAS ULTRA GRUNT - gdy podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią (np. betonowe stropy i ściany).

Przygotowanie masy

Masa jest gotowa do użycia. Przed użyciem należy ją przemieszać, używając mieszadeł, które nie spowodują jej napowietrzania.

Nakładanie gładzi

Aplikacja pacą

Masę należy nakładać równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, dociskając do podłoża.

Aplikacja wałkiem

Masę należy nanosić za pomocą wałka (rekomendowany wałek z ru-
nem typu scotch brite), równomiernie rozprowadzając ją po pod-
łożu. W razie potrzeby gładź można rozcieńczyć czystą wodą w ilości
max 2%. Naniesioną warstwę wygładzić za pomocą pacy (szpachli)
ze stali nierdzewnej bezpośrednio po aplikacji.

Aplikacja kolejnych warstw

„mokre na mokre” - kolejna warstwa może być nakładana na wstęp-
nie związaną warstwę wcześniejszą - powierzchnia powinna być ma-
towa i sucha w dotyku, co następuje zazwyczaj po około 1-2 godzi-
nach od nałożenia (w temperaturze 20 °C i 55 % wilgotności).

„mokre na suche” - jeśli kolejna warstwa będzie aplikowana po
stwardnieniu i wyschnięciu warstwy wcześniejszej, rekomendowane
jest zwilżenie powierzchni wodą.

Aplikacja mechaniczna

Do aplikacji mechanicznej rekomendowane są następujące urzą-
dzenia (należy zdemonstrować główny filtr urządzenia). W razie potrzeby
gładź można rozcieńczyć czystą wodą w ilości max 2%.

Agregat	Dysza	Ciśnienie
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Maksymalne ciśnienie robocze
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Szlifowanie

Szlifowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu po-
wierzchni, zaleca się stosowanie siatek o gradacji #150-180.

Prace wykończeniowe

Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi
musi być odpowiednio sucha i oczyszczona z pyłu powstałego pod-
czas szlifowania. Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić grun-
towaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farby lub ta-
pety.

Zużycie

Wykonywanie gładzi: od 1,0 kg / m² masy przy jednokrotnej aplikacji.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 18 kg.

Informacje o bezpieczeństwie

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie re-
akcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imida-
zol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-me-
tylo-2H-izotiazol-3-onu CAS: 55965-84-9.

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.



Przechowywanie i transport

Przewozić i przechowywać w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C. Chronić przed mrozem. Przed użyciem produkt powinien zostać wymieszany. Przy zachowaniu powyższych warunków nie są znane żadne niekorzystne interakcje.

Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z powyższymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ważne informacje dodatkowe

Rozwarstwienie masy w opakowaniu (wydzielenie płynu) w okresie jej przechowywania jest zjawiskiem naturalnym. Przed użyciem należy przemieszać masę celem wyrównania konsystencji.

Podczas prac należy uważać, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć. Wykorzystać do końca terminu przydatności.

Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.

Nie zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.atlas.com.pl.

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2021-05-10

