



Klej do podłóg winylowych



Gotowy do użycia, wzmocniony włóknami, bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do łatwego klejenia podłóg winylowych np. płytek i paneli winylowych LVT.

- Do stosowania w pomieszczeniach na podłogi
- Krótki czas wstępnego odparowywania umożliwiający szybki postęp prac
- Długi czas stosowania: 20 - 30 minut
- Możliwość chodzenia: po 3 - 5 godzinach
- Wzmocniony włóknami
- Możliwość stosowania z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- Łatwa obróbka

Zastosowania	Klej przeznaczony jest do montażu elastycznych wykładzin PVC takich jak płytki i panele winylowych LVT. Nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych i mokrych oraz obszarów o bardzo dużych obciążeniach termicznych (np. w przypadku ciemnych wykładzin winylowych w pomieszczeniach z oknami od podłogi do sufitu z bezpośrednim nasłonecznieniem).
Zalecane podłoża	Suche, równe, mineralne podłoża takie jak ogrzewane i nieogrzewane jaskrychy cementowe tradycyjne i płynne oraz jaskrychy anhydrytowe. Do wyrównania powierzchni zalecamy stosowanie wylewki samopoziomującej Sopro FLOOR WS 1.15 flow. Podłoża muszą być chłonne.
Zużycie	350 - 400 g/m ² w zależności od sposobu aplikacji i właściwości podłoża
Kolor	Jasny beż
Temperatura stosowania	Od +15°C do maks. +35°C
Czas wstępnego odparowywania	Ok. 10 minut
Czas schnięcia otwartego	20 – 30 minut
Możliwość chodzenia	3 - 5 godzin
Możliwość obciążania	Po 24 – 48 godzinach
Opakowanie	Wiadro 5 kg
Składowanie	W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być równe, suche, czyste, bez spękań, nasiąkliwe, odporne na odkształcenia i obciążenia oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność (np. kurz, wosk, olej, środki antyadhezyjne, lakier, rdza, ślady gipsu).

Jastrychy cementowe muszą być sezonowane min. 28 dni i muszą być suche tzn. wykazywać wilgotność $\leq 1,8\%$ wag. Jastrychy anhydrytowe muszą wykazywać wilgotność $\leq 0,5\%$ wag. w przypadku podłoży nieogrzewanych oraz $\leq 0,3\%$ wag. w przypadku podłoży ogrzewanych.

Podłoża muszą być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. W przypadku występowania wyższej niż zalecana wilgotności resztkowej można zastosować odpowiedni, żywiczny grunt odcinający.

Podłoża cementowe należy zagruntować przy użyciu gruntu Sopro GD 749 i odczekać do pełnego wyschnięcia. Jastrychy anhydrytowe muszą być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane preparatem Sopro MGR 637 lub Sopro EPG 1522 z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511. Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczęciem układania muszą zostać poddane procedurze wygrzewania wstępnego.

Wszystkie podłoża muszą być wypoziomowane przed montażem podłóg winylowych np. przy użyciu Sopro FLOOR WS 1.15 flow. Minimalna grubość wylewki powinna wynosić 2 mm w przypadku jastrychów płynnych lub 3 mm w przypadku jastrychów tradycyjnych. Przy ocenie podłoża obowiązują branżowe zalecenia i odpowiednie normy.

Sposób użycia

Klej równomiernie rozprowadzić na podłożu za pomocą szpachelki odpowiednio dobranych zębach. Wykładzinę układać na podłożu uwzględniając (w zależności rodzaju wykładziny i chłonności podłoża) zalecany czas wstępnego odparowania (ok. 10 minut w temperaturze $+23^{\circ}\text{C}$), nie przekraczając jednak czasu schnięcia otwartego (ok. 20 - 30 minut w temperaturze $+23^{\circ}\text{C}$).

Podczas układania wykładziny podłogowej należy unikać pustek powietrznych i wyginania się brzegów. Po ułożeniu wykładziny na warstwie kleju powierzchnię należy dokładnie przewałkować w kierunku poprzecznym za pomocą wałka dociskowego. Wałkowanie musi być przeprowadzone w czasie schnięcia otwartego. Zabrudzenia z kleju należy usuwać wilgotną szmatką, gdy są jeszcze świeże. W zależności od temperatury i chłonności podłoża, po 3 - 5 godzinach można ostrożnie chodzić po powierzchni. Pełne obciążenie możliwe jest po ok. 48 godzinach. W czasie utwardzania kleju należy zachować zakres temperatur od $+15^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$. Klej oraz wykładzina przed ułożeniem muszą zaaklimatyzować się do warunków panujących w pomieszczeniu. Przy wykonywaniu prac okładzinowych należy przestrzegać branżowych zaleceń i odpowiednich norm.

Narzędzia

Szpachelka zębata (w zależności od rodzaju podłoża i okładziny TKB A1/A2), narzędzie wygładzające, wałek dociskowy.

Czyszczenie narzędzi

Świeży klej można usunąć z wykładzin podłogowych, narzędzi, rąk i odzieży za pomocą wody. Zasznięty klej można usunąć za pomocą alkoholu.

Dane czasowe

Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur $+23^{\circ}\text{C}$ i 50% wilgotności względnej; wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki.

Licencja

EMICODE zgodnie z GEV: EC1PLUS Bardzo niska emisja ^{PLUS}

Wskazówki BHP

Nie podlega oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z materiałami budowlanymi/chemikaliami.

EUH208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on w stosunku 3:1.

Może powodować reakcje alergiczne. **EUH210** Karta charakterystyki dostępna na życzenie. **EUH208** Zawiera 1, 2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiazolin-3-on. Może powodować reakcje alergiczne.

P102 Chronić przed dziećmi.

GISCODE D1