



LENKO S.A.
1890

Grupa
MARMA

PL 43-300 Bielsko-Biała; ul. Okrzei 2
tel. +48 33/82 85 200; fax: +48 33/812 22 02
<http://www.lenko.com.pl>; lenko@lenko.com.pl
NIP 547-017-06-53; REGON 070478394

CERTYFIKAT "KEMA" NA SYSTEM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000 NR 67054 ŚWIADECTWO "EQNet" KEMA

Artykuł: Agrowłóknina PP 17		Karta materiałowa Nr.: 4 / 2010r.		Wersja: 4		
Rodzaj włókniny: Spunbond, termicznie łączony Surowiec: 100% PP Kolor: naturalna Stabilizacja UV: >2,5% Właściwości fizykochemiczne: - Kolor: naturalna - zakres topnienia: >160°C - Temp. Palenia: >400°C						
Właściwości wyrobu						
Wyszczególnienie parametrów		Jedn. miary	Metoda badań	Wartości średnie założone		
				min.	Nominał	max.
Masa powierzchniowa		g/m ²	PN-EN 29073-1	-	17+/-6%	-
Wytrzymałość na rozciąganie	MD	N/5cm	PN-EN 29073-3 / PN-EN 12311-1	-	30	-
	CD			-	20	-
Wydłużenie przy rozciąganiu	MD	%	PN-EN 29073-3 / PN-EN 12311-1	50	-	120
	CD			50	-	120
Grubość włókien		den	-	1	-	3
Próbki pobierane i poddawane kontroli jakości wg norm podanych powyżej Parametry do badań: - odległość między szczękami – 200 +/-1mm - prędkość zrywania – 100mm/min Oznaczenia: - MD – kierunek wzdłużny; - CD – Kierunek poprzeczny.						
Opracował: TECHNOLOG <i>Agnieszka Medrzak</i> Agnieszka Medrzak			Zatwierdził:			