





ADAGIO dB⁺ Sufit mineralny



- ADAGIO dB⁺ oferuje gładką, jednolitą i wytrzymałą powierzchnię o nierównananej odporności na zarysowania i najjaśniejszej dostępnej bieli. Dzięki wyjątkowo niskiej przepuszczalności powietrza (brak efektu filtra), powierzchnia pozostaje bielsza i jaśniejsza przez dłuższy czas. Płyta zapewnia również równowagę między pochłanianiem, a izolacyjnością dźwięku, a także wysoki współczynnik odbicia światła.
- Doskonała dźwiękoizolacyjność: 41 dB (24mm) / 43 dB (30mm).
- Wysokie odbicie światła: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold, Certyfikat C2C „Od kołyski z powrotem do kołyski”, poziom Brązowy.
- Produkt idealny do indywidualnych biur i gabinetów.

Build on us.



Cechy produktu		Szczegółowe informacje						
Typ krawędzi		Board 	Tegular 24/90 			Tegular 15/90 		
Grubość płyty (mm)		24, 30	24			24		
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625			600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C					Widoczny, demontowalny - System C Widoczny - system Bandraster, demontowalny - System I.3 Widoczny - system korytarzowy, demontowalny - System F.3	
Ciężar		8.6 kg/m² (24mm) 10.6 kg/m² (30mm)						
Kolor		 Biały						
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.65$ (H) zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C				
		Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p 24 mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.85	0.85
		α_p 30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
		NRC = 0.70 zgodnie z ASTM C 423						
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41$ dB (24mm) zgodnie z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w} = 43$ dB (30mm) zgodnie z EN ISO 717-1		CAC = 43 dB (24mm) zgodnie z ASTM E 413-10 CAC = 44 dB (30mm) zgodnie z ASTM E 413-10				
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 24$ dB (24mm) zgodnie z EN ISO 717-1		$R_w = 25$ dB (30mm) zgodnie z EN ISO 717-1				
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1						
Odbicie światła		88%						
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.075$ W/mk zgodnie z EN 12667						
Przenikanie powietrza		PM1 (≤ 30 m³/hm²) zgodnie z DIN 18177						
Odporność na wilgoć		95% RH						
Właściwości Clean room		ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1						
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG				
Konserwacja i użytkowanie								
Odnawialność zasobów		 36.8-37.4% (2024)	 EC 1272/2008 Annex G	 EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 BRONZE		www.blauer-engel.de/uz132	