

BOTAMENT® B 97 L

powłoka bitumiczna/lakier do dachów

BOTAMENT® B 97 L jest wysokiej jakości powłoką ochronną do pokryć dachowych z papy, betonu i drewna. BOTAMENT® B 97 charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, rozcieńczone kwasy, ługi, neutralne sole zgodnie z DIN 4030.

Właściwości

- ❖ renowacja pokryć dachowych
- ❖ doskonałe właściwości obróbki
- ❖ nanoszenie pędzlem, wałkiem, urządzeniem natryskowym
- ❖ zawiera rozpuszczalniki
- ❖ gotowy do użycia

Obszary zastosowania

- ❖ powłoka ochronna części budowli stykających się z gruntem, wykonanych z betonu wodoszczelnego
- ❖ gruntowanie starych powłok bitumicznych
- ❖ przygotowanie podłoża pod późniejsze klejenie bitumicznej izolacji samoprzylepnej BOTAMENT® KSK

Podłoże

- ❖ beton (klasa wytrzymałości $\geq C 12/15$)
- ❖ mur pełnospoinowy
- ❖ tynki grupy P III zgodnie z DIN V 18550 (kategorii CS III i CS IV zgodnie z DIN EN 998)
- ❖ drewno
- ❖ stare bitumiczne podłoża
- ❖ pokrycia dachowe z papy
- ❖ stal

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- ❖ czyste, nieprzemarznięte i nośne
- ❖ oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych oraz innych luźnych elementów
- ❖ wymagany stopień czystości podłoża stalowych wg PN-EN ISO 12944: Sa 2 ½
- ❖ chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT® BE 901 Plus (zagruntowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia)

Ponadto należy zwrócić uwagę (wykonywanie powłoki na betonie wodoszczelnym):

- ❖ usunąć wystające elementy zaprawy
- ❖ odsadzki fundamentowe oczyścić z gruzu i ziemi
- ❖ narożniki zewnętrzne fazać (kąt $\sim 45^\circ$)
- ❖ w narożnikach wewnętrznych wykonać wyoblenie z wykorzystaniem BOTAMENT® M 36 Speed

Dane techniczne

Baza materiałowa	bitum, rozpuszczalnik
Opakowanie	5 l-wiaderko metalowe 10 l- wiaderko metalowe 30 l- wiaderko metalowe
Przechowywanie	w chłodnym miejscu, 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Gęstość	$\sim 0,95 \text{ kg/dm}^3$
Odporność na temperaturę	- 20 °C do + 90 °C
Temperatura zapłonu	+ 35 °C
Odstęp pomiędzy nakładaniem warstw	≥ 12 godzin
Pełne obciążenie	≥ 10 dni
Zużycie	$\sim 250 \text{ ml/m}^2$ (na warstwę)
Temperatura obróbki oraz podłoża	+ 5 °C do + 30 °C
Środek do czyszczenia	roztwór rozpuszczalnik

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższa temperatura i wyższa wilgotność powietrza opóźniają przebieg procesu twardnienia.

Obróbka

- ❖ BOTAMENT® B 97 L nanosić za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego

Przy zastosowaniu na dachach należy nałożyć przynajmniej dwie warstwy. Przy wykonywaniu izolacji stykających się gruntem części budowli wykonanych z betonu wodoszczelnego należy wykonać trzy warstwy kryjące. Do nakładania kolejnej warstwy można przystąpić gdy poprzednia jest już wyschnięta.

BOTAMENT® B 97 L

powłoka bitumiczna/lakier do dachów

Ważne wskazówki

Stare powłoki zawierające smołę należy całkowicie usunąć i zutylizować.

BOTAMENT® B 97 L zawiera lotne rozpuszczalniki. Podczas obróbki należy pamiętać, aby nie używać otwartego ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Należy przestrzegać zasad BHP.

Kartę charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.botament.com.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby w specyficznych warunkach budowy.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1604. Po ukazaniu się nowego wydania powyższe staje się nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® Systembaustoffe • ul. Prądyńskiego 20 • 63-000 Środa Wlkp. • www.botament.com