



Emulsja szczepna



Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytworzenia warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do ulepszania zapraw budowlanych.

- Stosowana metodą „mokre na mokre”
- Wysoka przyczepność
- Łatwa w zastosowaniu
- Zmniejsza zjawisko tworzenia się pęcherzyków powietrza przy aplikacji wylewek samopoziomujących
- Jako dodatek do wody zarobowej dla polepszenia właściwości zapraw budowlanych
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania

Jako warstwa kontaktowa lub mostek szczepny pod wylewki samopoziomujące Sopro FLOOR WS 1.15 flow, Sopro FLOOR WS 3.50, Sopro FLOOR WS 3.70 extreme, szpachle AMT 468, RAM 3® 454 oraz tynki z grupy zapraw P II i P III. Dla poprawy i wzmocnienia właściwości zapraw budowlanych. Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych wymienionych produktów, dostępnych na www.sopro.pl.

Podłoża

Mineralne, chłonne podłoża: beton (sezonowany min. 3 miesiące), jastrych cementowy (sezonowany min. 28 dni), tynk, płyty betonowe i z kamienia naturalnego oraz mur ze znormalizowanych materiałów budowlanych. Gładkie i niechłonne podłoża: istniejące okładziny z lastrico i płytek ceramicznych, dobrze przylegające warstwy farb lub lakierów do betonu itp.

Proporcje mieszania

Jako warstwa kontaktowa woda : Sopro HE 449	Do ulepszenia tynku natryskowego woda: Sopro HE 449	Do ulepszenia zapraw woda: Sopro HE 449
Podłoże mocno chłonne: 3:1 Chłonne: 2:1 Niechłonne: bez rozcieńczania	10:1	Średnie obciążenie 3:1 uziarnienie > 4 mm Wysokie obciążenie 2:1 uziarnienie < 4 mm Ekstremalne obciążenie 1:1

Temperatura stosowania

Od +5°C do maks. +30°C.

Zużycie

Jako warstwa kontaktowa: w zależności od właściwości podłoża 100-200 g/m².

Składowanie

W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Opakowanie

Kanister 10 kg, kanister 5 kg, puszka 1 kg.

Właściwości

Emulsja Sopro HE 449 jest łatwą w użyciu dyspersją, wytworzoną na bazie żywic syntetycznych. Efektywnie zwiększa przyczepność materiałów nakładanych na podłoże. Stosowana jest metodą „mokre na mokre”.

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia

Do wytworzenia warstwy kontaktowej emulsję Sopro HE 449 wymieszać z wodą w odpowiednich proporcjach lub zastosować w koncentracji i nanieść w pełnym pokryciu na podłoże. Nałożenie szpachli musi nastąpić metodą „mokre na mokre” tzn. na świeżą warstwę emulsji nanieść masę szpachlową lub zaprawę tynkarską. Przy nanoszeniu szpachli samopoziomującej Sopro, emulsja Sopro HE 449 powinna lekko przeschnąć. Nałożenie szpachli może nastąpić, gdy opuszką palca stwierdza się lepkość warstwy przyczepnej. Czas przesychania uzależniony jest od warunków otoczenia (temperatury, wilgotności i przepływu powietrza oraz chłonności podłoża) i wynosi od 5 do 30 minut.

Stosowaną jako dodatek poprawiający właściwości zaprawy lub tynku natryskowego emulsję Sopro HE 449 należy wymieszać z wodą zarobową, a następnie z ulepszonym produktem.

Dane czasowe

Dotyczą normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Narzędzia

Wałek malarski z wełny owczej, pędzel. Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Hasło ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak

Polecenia specjalne: EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.