

AKRYL UNIWERSALNY SILAK A

Akryl uniwersalny SILAK A - to plastyczno-elastyczny uszczelniacz stosowany do wypełniania pęknięć, rys oraz szczelin w ścianach oraz murach przeznaczonych do malowania. Akryl nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników, daje elastyczno-plastyczne spoiny po utwardzeniu odporne na wodę oraz łatwe do malowania. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do drewna surowego, malowanego podkładami i emaliami lub lakierami, do blachy ocynkowanej i lakierowanej, stali nierdzewnej, a także do większości podłoży stosowanych w budownictwie takich, jak beton, cegła, tynk, ceramika, itp. Produkt przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



ZASTOSOWANIE

Akryl służy do wypełniania łączeń płyt kartonowo-gipsowych. Uszczelniania okien, drzwi, futryn drzwiowych, połączeń ram okiennych z tynkiem i parapetem. Uszczelniania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, a także kontenerów, naczep i przyczep samochodowych. Nadaje się do tworzenia połączeń oraz niwelowania uszkodzeń w ścianach i sufitach domów, murach, tynkach i betonie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Powierzchnie glazurowane, zabezpieczone drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed aplikacją zabezpieczyć obrzeża taśmą maskującą oraz usunąć pozostałości starego uszczelnienia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Nałożoną spoinę można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu/akrylu zwilżoną w roztworze z mydła. Po zakończeniu pracy

narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

DANE TECHNICZNE

Typ utwardzania	jednokomponentowy – fizyczne odparowanie wody
Czas obróbki	ok 15 min
Czas utwardzenia wgłębnego	2 mm/24 godz.
Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +30°C
Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-30° do +80°C
Powrót elastyczny wg EN 15651-1:2012 [%]	< 40
Utrata objętości wg EN 15651-1:2012	< 30%
Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN ISO 10591	148%
Gęstość [g/cm ³]	1,60 – 1,70
Właściwości mechaniczne – wydłużenie po zanurzeniu w wodzie w temp. +23C EN 15651-1:2012	spełnia wymagania
Wydajność	z kartusza 300ml uzyskuje się ok. 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm
Kolorystyka	biały, brązowy, szary
Przechowywanie i transport	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +30°C
Dane techniczne podane są dla temperatury +20° C i wilgotności względnej powietrza 50%.	

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
310 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +30°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

CE	
17	
LAKMA SAT SP. z o.o. ul. Frysztańska 173, 43-400 Cieszyń 30/U/2015	
EN 15651-1 F-EXT-INT	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	Patrz karta charakterystyki produktu
Odporność na sptywanie	< 1 mm
Utrata objętości	≤ 25 %
Właściwości mechaniczne tj. wydłużenie po zanurzeniu w wodzie +23°C(*)	Spełnia wymagania
Trwałość	Spełnia wymagania
(*) Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże szklane, bez gruntu	

Karta Charakterystyki – dostępna na życzenie klienta

BHP I OSTRZEŻENIA

Zawiera 5-Chloro-2-Metyl-4-Isotiazolin-3-on/2-metylo-4-izotiazolin-3-on (CIT/MIT).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P102 Chronić przed dziećmi.

Aktualizacja 27.03.2017

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.