

TYNK SILIKONOWY **TS BASIC**

ZASTOSOWANIE

Tynk Silikonowy TS BASIC służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy trwałą, odporną na działanie czynników atmosferycznych wierzchnią warstwę ściany. Zalecany jest w systemie ociepleń RENOX ST, który wykonywany jest w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) na styropianie. Masę można nakładać na powierzchniach cementowo-wapiennych, tynkach ciepłochronnych, na elementach betonowych i wszelkich podłożach mineralnych. Szczególnie zalecany na obiektach bezpośrednio narażonych na zabrudzenia. Możliwe jest uzyskanie faktury ziarnistej (baranka) o gramaturze 1,5 i 2,0 mm. Nie zaleca się stosowania tynku na ścianach nie wyschniętych, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. wykonanych ze świeżego betonu komórkowego).

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk Silikonowy TS BASIC jest gotową masą o wysokiej paroprzepuszczalności i bardzo dużej przyczepności do podłoża, odporną na osadzanie się brudu, posiada zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych. Produkowany na bazie żywicy silikonowej, z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod Tynk Silikonowy TS BASIC powinno być nośne, równe, suche, nie spękanе i oczyszczone z kurzu, tłuszczu zabrudzeń, pyłów i bitumów) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża luźne należy usunąć w sposób ręczny lub mechaniczny. Nierówności i ubytki podłoża wyrównać np. klejem do siatki na styropianie FP-12. W razie potrzeby czynność tę należy powtórzyć. Podłoża należy zagruntować Gruntem pod tynk Silikonowo-Siloksanowy GSi-Sil firmy Franspol. Podłoże winno być zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wilgoci lub wody. Nie zaleca się stosowania Tynku Silikonowego TS BASIC na niezabezpieczonych przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk Silikonowy TS BASIC jest dostarczany w postaci gotowej mieszanki, którą należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej bezpośrednio przed użyciem. Przygotowanie, aplikacja i schnięcie masy wymagają temperatury w zakresie od +5°C do +25°C (dotyczy również temp. podłoża).

SPOSÓB UŻYCIA

Tynk Silikonowy TS BASIC należy rozprowadzić równomiernie, cienką warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar masy ściągnąć do warstwy o grubości ziarna. Zacieramy pacą z tworzywa sztucznego. Operację tę należy wykonywać ruchami okrężnymi przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. W celu zmiany koloru, po upływie okresu dojrzewania [min. 14 dni], można pomalować farbami elewacyjnymi. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie mineralnej zaprawy tynkarskiej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. Zaleca się nakładać masę na pełne powierzchnie ściany metodą mokre na mokre, produktem z tej samej partii produkcyjnej lub po zmieszaniu zawartości kilku opakowań z różnych partii. Po pracy narzędzia umyć w letniej czystej wodzie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk Silikonowy TS BASIC należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, napaletach, w temperaturze min. +5°C. Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 m-cy, od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.



WYDAJNOŚĆ kg/m^2
1,5 mm-2,4-2,8
2,0 mm-3,3-3,4

Opakowania: 25 kg

www.franspol.com.pl